



Falfesték mosásálló

Műszaki tájékoztató

2,5l / Tételszám.100509 / EAN 4016215100509

5l / Tételszám.100523 / EAN 4016215100523

10l / Tételszám.100547 / EAN 4016215100547



Fehér, matt festék, jó fedőképességgel, beltéri fal- és mennyezeti felületekhez. Egyszerű és hatékony felhordás hengerrel, ecsettel vagy megfelelő szóróberendezéssel.

- matt belső festék
- Jó fedőképesség
- racionális a feldolgozáshoz
- 3. kontrasztarány osztály 8 m²/l hozammal
- Matt fényességi szint
- megfelel az AgBB (Építési termékek egészségügyi értékelésével foglalkozó bizottság) követelményeinek.
- Oldószerektől, lágyítószerektől és ködképző anyagoktól mentes
- airless permetezhető

Alkalmazási terület

Fehér diszperziós festék beltéri felületekhez.

Előkészítés

Minden ásványi alapfelületre (pl. beton, falazat, simítóanyagok, cement-, gipsz- és mészköves), gipszkarton- és egyéb gipszkartonlapokra, szilárdan tapadó diszperziós festékrétegekre, valamint textildpapírra és egyéb átfesthető tapétákra és falburkolatokra. Az aljzatnak száraznak, tisztának, teherbírónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az alapfelületről távolítsa el a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékrétegeket. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétásodó alapfelületeket baufan Tiefgrund LF alapozóval alapozza meg. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan simítóanyaggal javítsa ki.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje át, majd hengerrel, ecsettel, kefével, széles ecsettel vagy megfelelő szóróberendezéssel vigye fel. Alapozásként a festéket legfeljebb 5 % vízzel hígíthatja. A fedőréteget hígítatlanul kell felvinni, miután az első réteg teljesen megszáradt. Nagyobb felületek festésekor a festékcsíkok elkerülése érdekében nedvesen nedvesre kell dolgozni. A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel tisztítsa meg.

Száradási idő:

kb. 5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65 % relatív légnedvesség, közepesen nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

Színezés:

Legfeljebb 10 %-os univerzális színezőkoncentrátumokkal, illetve telített színű és színezhető festékekkel.

Megjegyzések az airless szóróval történő felhordáshoz:

Szórási szög: 50°

Fúvóka: 0,023 – 0,027

Szórási nyomás: 120 – 180 bar

Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolat → 150 ml/m²-től

A pontos felhasználási mennyiséget a helyszínen végzett próbafelhordással kell meghatározni.

Tárolás

A csomagolást jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja.

Állapot: 18.08.2026

Oldal 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet:

+5 °C és +30 °C között az anyag, a levegő és az aljzat esetében

Gyermekektől elzárva tárolandó. A festeni nem kívánt felületeket le kell takarni. Szórófestéskor használjon A2/P2 kombinált szűrőt. A felhordás és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata közben kerülje az evést, ivást és a dohányzást. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Szembe vagy bőrre kerülés esetén azonnal alaposan öblítse le vízzel. Ne engedje, hogy a csatornába, víztestekbe vagy a talajba kerüljön.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de oldalon találja.

Az EU VOC-határértéke ennek a terméknek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). A termék VOC-tartalma max.: 1 g/l.

Hulladékkezelés:

Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A folyékony maradványokat a 08 01 12 hulladékosztály-szám szerint kell ártalmatlanítani.

GISCODE bevonóanyagokhoz: BSW20

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.