

Ragasztott mennyezet és falfesték

Műszaki tájékoztató

2kg / Tételszám.099797 / EAN 4016215099797



Természetes alapanyagokból készült ragasztott mennyezet- és falfesték a kiváló minőségű beltéri bevonatokhoz. Lélegző és vízgőzáteresztő, ideális ásványi aljzatokhoz és tapétákhoz. Nagymértékben átlátszatlan, természetesen fehér és tartósítószermentes. Tiszta, törleszálló és tartós belső felületekhez.

- Vízgőzáteresztő és légáteresztő
- jó lefedettség
- tintable
- tartósítószermentes
- Természetes alapanyagokból készült porított agyagfesték a maszatolásmentes belső bevonatokhoz

Alkalmazási terület

Lakkfesték belső fal- és mennyezetfelületekhez.

Előkészítés

Minden ásványi aljzatra (pl. beton, falazat, kiegyenlítő anyagok, cement-, gipsz- és mészkövel), gipszkarton és egyéb gipszkarton, szilárdan tapadó emulziós festékrétegek, valamint faforgács és tapéta. Az aljzatnak száraznak, tisztának, stabilnak, egyenletesen nedvszívónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az aljzatról a laza anyagokat, a régi tapétát és a régi festékrétegeket, a rosszul tapadó festékrétegeket. Alapozza az erősen nedvszívó, csiszolódó és meszesedő aljzatokat baufan Deep Primer LF alapozóval. Javítsa ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan kiegyenlítő anyaggal.

Feldolgozás

A csomag tartalmát 2 liter tiszta, hideg vízbe szórja bele, miközben erőteljesen keveri, és rövid ideig keverje tovább. 2 óra elteltével keverje meg újra alaposan. Az optimális eredmény érdekében javasoljuk, hogy a festéket előző nap keverje össze, és hagyja áztatni egy éjszakán át. A festéket hengerrel, ecsettel, ecsettel vagy lapos ecsettel lehet felvinni. Ha az aljzat színe nagyon eltérő, ajánlott egy második réteg felvitele az első réteg teljes száradása után. A szerszámokat használat után azonnal vízzel tisztítsa meg. Száradási idő: kb. 5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelt nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő. Színezés: Univerzális színező koncentrátumokkal vagy szilárd színű és színező festékekkel.

Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszemszék → 2 kg kb. 15 m²-hez A pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyra történő próbabevitel segítségével határozza meg.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva a gyártási időponttól számított legalább 60 hónapig eltartható (lásd a tétel címkéjét).

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat esetében. Mivel a baufan ragasztott mennyezet- és falfesték nem tartalmaz tartósítószer, a kevert terméket 2 napon belül fel kell dolgozni. A törleszállóság növelése érdekében az elkészített festékhez baufan Latex kötőanyag adható - a víz mennyiségét a hozzáadott kötőanyag mennyiségének megfelelően kell csökkenteni. Fedje le a nem festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A biztonság szempontjából

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

fontos adatokat lásd a biztonsági adatlapon. Az aktuális biztonsági adatlapok elérhetők a www.baufan.de weboldalunkon vagy a info@baufan.de címen.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.