

Szatén selyem matt

Műszaki tájékoztató

5l / Tételszám.175965 / EAN 4016215124628
15l / Tételszám.175972 / EAN 4016215175972



Ez a kiváló minőségű belső festék elegáns, félfényes kivitelével és magas fedőképességével nyugtáz le. Különösen strapabíró, súrolásálló és ideális az erősen igénybe vett lakó- és munkaterületekhez. Az egyenletes felületi megjelenés modern, nyugodt szobahatást és tartósan szép falakat biztosít.

- Rendkívül tartós belső bevonat
- Selyem matt felületkezelés
- Kontrasztarány 2. osztály 5,5 m²/l hozammal
- Nedves koptatási ellenállás 1. osztály a DIN EN 13300 szerint
- Fényesség: közepes fényesség
- Oldószerektől, lágyítószerektől és ködképző anyagoktól mentes
- airless permetezhető

Alkalmazási terület

Beltéri és homlokzati festék betonra, vakolatra, falazatra, vakolatra, tapétára és üvegszál szövetre - lúgálló, nem sárguló és selyemmatt.

Előkészítés

Minden ásványi aljzathoz (mint például beton, falazat, kiegyenlítő anyagok, cement, gipsz- és mészvakolat), gipszkarton és egyéb gipszkarton, szilárdan tapadó emulziós festékbevonatok, valamint faforgács, üvegszövet és egyéb festhető tapéták és falburkolatok. Az aljzatnak száraznak, tisztának, szilárdnak, egyenletesen nedvszívónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az aljzatról a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékeket. Alapozza az erősen nedvszívó, csiszoló és meszesedő aljzatokat bausan Deep Primer LF alapozóval. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő bausan kiegyenlítő anyaggal javítsa ki.

Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel, és hengerrel, ecsettel, festőkefével, lapos ecsettel vagy megfelelő permetezőeszközzel vigye fel. Alapozó festékként a festék max. 10 % vízzel hígítható. Az első festékréteg száradása után hígítatlanul alkalmazza fedőfestékként. Nagyobb területek bevonásakor a felhalmozódás elkerülése érdekében dolgozzon nedvesen a nedvesen. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Száradási idő: kb. 5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelt nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő. Színezés: Legfeljebb 10%-os univerzális színező koncentrátummal vagy teljes színező és színező festékekkel. Megjegyzések a levegő nélküli permetezéshez: Permetezési szög: 50° Fúvóka: 0,023 - 0,027 Permetezési nyomás: 120 - 180 bar.

Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszemenyek → 150 ml/m²-től A pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyon történő próbabevonással határozza meg.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a keringő levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzon be aeroszolt vagy ködöt. Permetezéskor A2/P2 kombinált szűrőt használjon.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.