



750ml / Tételszám.020319 / EAN 4016215020319

2,5l / Tételszám.020326 / EAN 4016215020326

5l / Tételszám.020357 / EAN 4016215020357

10l / Tételszám.020401 / EAN 4016215020401

Nagymértékben átlátszatlan, fehér védőfesték integrált hosszú távú filmvédelemmel, amely megbízhatóan véd a beltéri gombásodás és penészesedés ellen. Ideális konyhákba, fürdőszobákba és egyéb nedves helyiségekbe. A festék nagy fedőképességével, súrolásálló felületével és egyenletes, matt felületével nyugtóz le. Könnyen felhordható ásványi aljzatokra, tapétára és faforgácsra, és tartósan tiszta, higiénikus és ápolts falfelületeket biztosít.

- filmkonzerválással a festékréteg hosszú távú védelmére a penészfertőzés ellen
- Ideális konyhákba, fürdőszobákba és vizes helyiségekbe
- Nagy opacitás
- kopásálló
- Kontrasztarány 2. osztály 6 m²/l hozammal
- Nedves kopásállósági osztály 2 a DIN EN 13300 szerint
- beltéri használatra

Alkalmazási terület

Fehér speciális festék magas fedőképességgel és penész elleni filmvédelemmel. Belső fal- és mennyezetfelületekhez, ideális fürdőszobákba és konyhákba.

Előkészítés

Olyan aljzatokhoz, mint beton, falazat, kiegyenlítő anyagok, cement-, gipsz- és mészköves, gipszkarton és egyéb gipszkarton, szilárdan tapadó emulziós festékrétegek, valamint faforgács, üvegszövet és egyéb festhető tapéták és falburkolatok. Polisztirolból készült mennyezeti panelek és hasonló felületek. Az aljzatnak száraznak, tisztának, épnek, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az aljzatról a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékeket. Alapozza az erősen nedvszívó, csiszolódó és krétás aljzatokat bausan Deep Primer LF alapozóval. Javítsa ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő bausan kiegyenlítő anyaggal. A már penésszel fertőzött felületeket az első réteg felhordása előtt bausan penésztávollóval kell megtisztítani.

Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel, és hengerrel, ecsettel, festőkefével, lapos ecsettel vagy megfelelő permetezőeszközzel vigye fel. Az optimális filmvédelemhez két réteg szükséges. A festék alapozóként max. 10 % vízzel hígítható. Az első réteg átszáradása után az utolsó réteget hígítatlanul kell felvinni. Nagyobb területek bevonásakor a felhalmozódás elkerülése végett nedvesre dolgozzon. Színezhető legfeljebb 5 % teljes szín- és színezőfestékkel vagy max. 0,2 % univerzális színező koncentráttal. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Megjegyzések a levegő nélküli permetezéshez: Permetezési szög: 50° Fúvóka: 0,023 - 0,027 Permetezési nyomás: 120 - 180 bar Száradási idő: kb. 6-8 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő.

Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszemcsék → 150 ml/m²-től A pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyon történő próbabevonással határozza meg.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: Az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat hőmérséklete nem lehet +5 °C alatt A festendő

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

felületeket nem szabad letakarni. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. vigyázat! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy ködöt. Használjon A2/P2 kombinált szűrőt permetezéskor. A biztonság szempontjából fontos adatokat lásd a biztonsági adatlapon. Az aktuális biztonsági adatlapok elérhetők a www.baufan.de weboldalunkon vagy a info@baufan.de címen.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.