

Modellező gipsz építőipari és hobbi célokra

Műszaki tájékoztató

1,5kg / Tételszám.003315000 / EAN 4007954033159
5kg / Tételszám.003313000 / EAN 4007954033036



Tiszta természetes vakolat (alabástrom) belsőépítészeti és hobbimunkákhoz. Gyorsan megszilárdul és könnyen megmunkálható. Ideális lyukak és repedések kitöltésére, dűbelek vakolására és belső vakolódobozok és kábelrések rögzítésére. Alkalmas szerelési, felújítási és barkácsolási munkákhoz.

- Gyorsan keményedő természetes gipsz
- Villanszerelői vakolat belső gipszdobozok rögzítéséhez és kábelrések kitöltéséhez
- beltéri használatra
- CE-konform a DIN EN 13279-1 szabvány szerint (gipszkötőanyag közvetlen felhasználásra vagy további feldolgozásra A1).

Alkalmazási terület

Villanszerelő vakolat belső vakolatdobozok rögzítéséhez, lyukak és repedések kitöltéséhez, valamint kábelrések kitöltéséhez és vakolásához.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, stabilnak, szilárdnak és elválasztó anyagoktól (pl. por és zsír) mentesnek kell lennie. Az erősen nedvszívó, csiszoló és meszesedő aljzatokat Deep Primer LF alapozóval előkezelje.

Feldolgozás

A bekevert vakolatkeverék kb. 10 percig megmunkálható marad. Csak a teljes száradás után (kb. 24 óra elteltével, az aljzat állapotától és a környezeti hőmérséklettől függően) szabad terhelni. Ha teljesen megszáradt, a kiegyenlített felületeket le lehet csiszolni vagy szükség szerint emulziós, latex, olaj- vagy lakkfestékkel festeni. Ne használjon mész- vagy vízbázisú festékeket. 2 rész modellező gipszet 1 rész hideg, tiszta vízbe szórjon, és erőteljesen keverje össze.

Tárolás

Tárolja szorosan lezárva, hűvös, száraz helyen. Gyermekektől elzárva tartandó.

Megjegyzések

A szerszámokat használat után azonnal tisztítsa meg vízzel. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók. EWC hulladékkód: 17 08 02.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.