Fémhatású koncentrátumok

Műszaki tájékoztató

80ml / Tételszám.073908001 / EAN 4007955739081 (M1 Arany)
80ml / Tételszám.073808001 / EAN 4007955738084 (Silber M2)
80ml / Tételszám.073708001 / EAN 4007955737087 (Bronz M3)

Sokoldalú színkoncentrátum átlátszó vagy enyhén pigmentált festékrendszerekhez. Lehetővé teszi a célzott színbeállítást és egyenletes színeredményt biztosít. Nem alkalmas fedőfestékekhez vagy erősen pigmentált festékrendszerekhez.

- Ideális Crystal-Finish színezéshez
- nagyon erős szín - max. hozzáadás 10%
- Kombinálható decomix univerzális színező koncentrátummal (csak az L és LW típusok esetében).
- beltéri és kültéri használatra
- fagyálló

Alkalmazási terület

Sokoldalú koncentrátum átlátszó vagy enyhén pigmentált festékrendszerekhez. Nem alkalmas átlátszatlan bevonatokhoz.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, stabilnak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Javítsa ki a lyukakat és repedéseket. Alapozza az erősen nedvszívó, csiszolódó vagy meszesedő aljzatokat.

Feldolgozás

Használat előtt jól rázza fel a tartályt. A különböző festékrendszerek esetében a következő maximális adagolási mennyiségeket kell betartani: Emulziós festékek: max. 10% Akrilfestékek: max. 5% Alkidgyantafestékek: max. 5% Mázak: max. 5%.

Tárolás

Tartsa a tubust szorosan lezárva, és tárolja hűvös, fagymentes helyen. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Megjegyzések

Ne alkalmazza +5 °C alatt. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Fehér vagy színes festékrendszerek esetén a fémhatást a bennük lévő pigmentek elfedhetik. Erősen lúgos anyagok esetén a színezüst buborékokat képezhet a hidrogén kialakulása miatt. Vízre érzékeny anyagokkal összeférhetetlenség léphet fel. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából szabadítsuk ki. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.