baufan®

Padlóburkolat és nem szőtt rögzítőanyag

Műszaki tájékoztató

3kg / Tételszám.102763 / EAN 4016215102763
5kg / Tételszám.102770 / EAN 4016215102770
10kg / Tételszám.102787 / EAN 4016215102787

Felhasználásra kész rögzítés PVC és CV padlóburkolatokhoz, valamint gyapjú-, textil-, szövet- és habszőnyegekhez. A burkolatok biztonságosan tapadnak, nem hólyagosodnak és később a padló károsítása nélkül eltávolíthatók (különösen ajánlott bérelt lakásokban). Alkalmas padlófűtéses helyiségekbe és DIN EN 12529 szerinti székgörgőkkel való használatra.

- gyapjú-, textil-, szövet- és habszőnyegek, valamint PVC- és CV padlóburkolatok esetében
- Könnyen eltávolítható vízzel
- Biztonságos tapadás
- Nagyon alacsony kibocsátás az EC 1 szerint
- oldószermentes
- Alkalmas a DIN EN 12529 szabvány szerinti székgörgők terhelésére.
- Alkalmas padlófűtéshez
- beltéri használatra

Alkalmazási terület

Rögzítőanyag PVC-/CV-burkolatokhoz és szőnyegpadlókhoz. Biztos rögzítés buborékok nélkül, később eltávolítható. Ideális bérlakásokhoz, padlófűtés és székgörgők okozta terhelés esetén is.

Előkészítés

Alkalmazható cementes esztrichre, csempére, PVC-burkolatokra, V100 forgácslapokra, vízállóan kezelett parkettára és hasonló, nedvességálló aljzatokra. Az aljzatnak tisztának, tartósan száraznak, síknak, teherbírónak, valamint elválasztóanyagoktól (pl. por, zsír és viasz) mentesnek kell lennie. Érdes vagy egyenetlen aljzatok esetén padlókiegyenlítő anyaggal történő simítást javaslunk. Az erősen nedvszívó, homokos és porózus aljzatokat baufan Tiefgrund LF alapozóval kell előkezdeni. A ragasztandó padlóburkolatnak klimatizáltnak, síknak és feszültségmentesnek kell lennie.

Feldolgozás

Fektesse le a padlóburkolatot, vágja nagyjából méretre, majd hajtsa vissza a felét. A rögzítőanyagot rövid szálú hengerrel vagy fogazott spatulával (A2 fogazat) vigye fel az aljzatra. A szükséges szellőzési idő letelte után helyezze be a burkolatot, és egyenletesen nyomja le. Felszívó aljzatok vagy páraáteresztő burkolatok esetén a szellőzési idő kb. 15 perc; nem felszívó aljzatokra fektetett, nem páraáteresztő burkolatok (pl. PVC) esetén legalább 30 perces szellőzési időt kell betartani. A padlóburkolat második felét is rögzítsük ugyanígy. Szükség esetén nehezítsük le az éleket és az illesztéseket.

A rögzítés során keletkezett maradványokat tiszta vízzel távolítsuk el. A munkaeszközöket használat után azonnal tiszta vízzel tisztítsuk meg.

A száradási idő a felhordási hőmérséklettől függ. A 90% feletti relatív páratartalom, különösen alacsony hőmérséklet mellett, jelentősen befolyásolhatja a száradási időt és a minőségi tulajdonságokat.

A burkolat későbbi eltávolítása:
A burkolat későbbi eltávolítása után a rögzítés maradványai vízzel és „baufan” tapétaeltávolítóval eltávolíthatók. Hagyja a oldatot kb. 15 percig hatni, a maradványokat műanyag spatulával kaparja le, majd alaposan mossa le vízzel.

Fogyasztás

kb. 200–250 g/m²

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet:
+10 °C és +30 °C között az anyag, a levegő és az aljzat esetében

A burkolatgyártók fektetési útmutatásait feltétlenül be kell tartani. Gyermekektől elzárva tartandó. A felhordás és a száradás ideje alatt gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A ragasztó használata közben kerülje az evést, ivást és a dohányzást. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Szembe vagy bőrre kerülés esetén azonnal alaposan öblítse le vízzel. Ne engedje, hogy a csatornába, víztestekbe vagy a talajba kerüljön.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de oldalon találja.

Hulladékkezelés:
Csak teljesen kiürített tartályokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A folyékony maradványokat a 08 04 10 hulladékosztály-szám szerint kell ártalmatlanítani.

GISCODE: D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.