



Tapéta varrás ragasztó

Műszaki tájékoztató

60g / Tételszám.102657 / EAN 4016215102657



Felhasználásra kész diszperziós ragasztó a nyitott tapétavarratok újrarakasztásához minden aljzaton. Ideális a kritikus területeken is - pl. ablakkereteken és radiátorrészekben.

- nyitott tapétavarratok újrarakasztásához minden aljzaton
- Ideális az olyan kritikus területeken, mint az ablakkeretek és a radiátorok fülkéi
- Nagy tapadási szilárdság
- minden háttérképhez
- oldószermentes

Alkalmazási terület

A használatra kész diszperziós ragasztó alkalmas tapéták levált (felszakadt) varratainak újrarakasztására minden aljzaton.

Előkészítés

Az aljzatnak stabilnak és pormentesnek kell lennie.

Feldolgozás

Használat előtt jól gyúrja át a csövet. Vigye fel a ragasztót közvetlenül a tubusból a tapétára vagy az aljzatra, egyenletesen oszlassa el, és nyomja a laza tapétát a helyére. A ragasztómaradványokat nedves ruhával azonnal távolítsa el. Használat után a szerszámokat vízzel tisztítsa meg. Száradási idő: kb. 10-15 perc normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelt nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva a gyártási időponttól számított legalább 48 hónapig eltartható (lásd a tétel címkéjét).

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében Gyermekektől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Használat közben kerülje az evést, ivást és dohányzást. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.