

# Üvegszálás és falburkoló ragasztó

## Műszaki tájékoztató

750g / Tételszám.102664 / EAN 4016215102664

3kg / Tételszám.102626 / EAN 4016215102626

16kg / Tételszám.102633 / EAN 4016215102633



Üvegszálás szövet, nem szőtt festék és nehéz falburkolatok, például vinil vagy textil tapéta biztonságos és tartós ragasztásához beltérben. A nagy teljesítményű speciális ragasztó egyenletesen felvihető és áttetszően szárad. Ideális professzionális alkalmazásokhoz, buborékmentes eredményt és stabil alapot biztosít a későbbi festési vagy felújítási munkákhoz.

- Extra erős ragasztóerő
- Üvegszálás szövethez, festőgyapjúhoz és nehéz falburkolatokhoz
- Nagyon magas nedvességállóság, ha átfestik
- átlátszóan szárad
- oldószermentes

### Alkalmazási terület

Paszta üvegszálás szövethez, fal- és mennyezetburkolatokhoz, valamint textil-, parafa- és PVC-tapétákhoz. Tapéтарagasztók tapadásfokozójaként is alkalmas beltéri tapéтарagasztókhöz.

### Előkészítés

Alkalmas aljzatok - beton, pórusbeton, gipszkarton, kiegyenlítő anyagok, cement- és gipszvakolatok, keményhab- és fa alapú panelek, régi emulziós és csiszolt festékrétegek. Az aljzatnak száraznak, tisztának, szilárdnak, egyenletesen nedvszívónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az aljzatról a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékrétegeket. Alapozza az erősen nedvszívó, csiszolódo és meszesedő aljzatokat baufan Deep Primer LF alapozóval. Ha kétségei vannak, végezzen próbakezelést. Javítsa ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan kiegyenlítő anyaggal.

### Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel a ragasztót. Vágja az üvegszálás szövetet vagy tapétát a megfelelő hosszúságúra. A ragasztót báránybőr hengerrel nagyvonalúan és egyenletesen vigye fel a falra 1-3 szélességben, és hagyja néhány percig lepattogni. Végül a tapétát egy keménygumihengerrel vigyük fel a falra úgy, hogy ne hagyjon buborékokat. Enyhén nedvszívó aljzat, alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom esetén hagyjon némileg hosszabb időt a kipattogzásra. Kérjük, hogy minden munkánál tartsa be a falburkolat gyártójának feldolgozási irányelveit. A ragasztómaradványokat azonnal távolítsa el tiszta vízzel. A szerszámokat használat után azonnal tisztítsa meg vízzel. A fal- és mennyezetfelületek megfelelő emulziós festékekkel átfesthetők. A felhordási idő kb. 20 perc. A falburkolat szükség esetén még legfeljebb 15 perc alatt korrigálható. Száradási idő Normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelt nedvszívó aljzat) kb. 24 óra elteltével átfesthető; kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően hosszabb.

### Fogyasztás

Sima felületek → 200 g/m<sup>2</sup>-től Határozza meg a pontos fogyasztási mennyiséget egy próbabevonat felhordásával a tárgyra.

### Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

### Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében Gyermekektől elzárva tartandó. A feldolgozás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a ragasztó használata közben. Viseljen védőszemüveget. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

#### Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.