



Többcélú töltőanyag

Műszaki tájékoztató

500g / Tételszám.101056 / EAN 4016215101056

1kg / Tételszám.101070 / EAN 4016215101070



Univerzálisan használható simítóanyag ásványi alapfelületek (például vakolat, beton és téglafal), valamint fa, forgácslap, festett felületek és hasonló beltéri alapfelületek kijavításához és simításához. A rugalmas simítóanyag könnyen felvihető, és teljes kiszáradás után nagyon könnyen csiszolható.

- Finom kiegyenlítő vegyület ásványi aljzatokhoz, fa és festett felületekhez
- oldószermentes
- könnyen alkalmazható és sima
- Gyors száradás
- Könnyen csiszolható
- festhető
- beltéri használatra

Alkalmazási terület

Finom simítópaszta apró egyenetlenségek kiegyenlítésére vakolaton, betonon, gipszkartonon, fán és festett felületeken.

Előkészítés

Az aljzatnak tisztának, száraznak, teherbírónak és egyenletesen nedvszívónak, valamint por- és zsírmentesnek kell lennie. Az aljzatról el kell távolítani a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékrétegeket. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétásodó aljzatokat baufan Tiefgrund LF alapozóval kell alapozni.

Feldolgozás

Használat előtt keverje át, majd spatulával vigye fel 3 mm rétegvastagságig. Ha vastagabb réteg szükséges, az első réteg teljes kiszáradása után felvihet egy újabb réteget spatulával. A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel tisztítsa meg. A teljes kiszáradás után a spatulázott felületet nagyon könnyen lehet csiszolni és átfesteni.

Száradási idő:

kb. 1-2 óra mm-enkénti rétegvastagságra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, közepesen nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

Színezés:

univerzális színezőkoncentrátumokkal.

Tárolás

A csomagolást jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet:

+5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében

A simítóanyag felhasználásra kész, és nem szabad vízzel hígítani.

Gyermekektől elzárva tartandó. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, az anyagbiztonsági adatlapból vegye át. Az aktuális anyagbiztonsági adatlapok a www.baufan.de weboldalunkon érhetők el.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Hulladékkezelés:

Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A meg nem keményedett maradványokat a 08 04 10 hulladékosztályozási kód szerint kell ártalmatlanítani.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.