



Ready-Mix töltőanyag

Műszaki tájékoztató

400g / Tételszám.101216 / EAN 4016215101216



Felhasználásra kész diszperziós töltőanyag az egyenetlen aljzatok gyors és tiszta kiegyenlítésére, valamint repedések, lyukak és tökéletlenségek megbízható kitöltésére. Könnyen felhordható, nagyon jó tapadású és száradás után simára csiszolható. Ideális belső és külső felújítási és javítási munkákhoz, valamint ideális előkészítés a későbbi festékekhez és bevonatokhoz.

- Belső és külső fal- és mennyezetfelületekhez
- Szálerősítés a nagy szilárdság érdekében
- repedés nélkül keményedik meg
- Univerzálisan alkalmazható ásványi aljzatokon és festett felületeken

Alkalmazási terület

Felhasználásra kész kiegyenlítő anyag kisebb repedések és lyukak kitöltésére, valamint egyenetlenségek kiegyenlítésére.

Előkészítés

Minden ásványi aljzatra (pl. vakolat, beton és falazat), valamint festett felületekre. Az aljzatnak száraznak, stabilnak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Szükség esetén alapozza az erősen nedvszívó, csiszolható és krétázható aljzatokat.

Feldolgozás

Használat előtt jól gyúrja át a csövet. Nyomja a kiegyenlítő masszát a sérült területre, és spatulával simítsa el. Teljes felületű felhordás esetén max. 5 mm rétegvastagság. Szükség esetén az első réteg teljes száradása után egy második réteg is felvihető.

Tárolás

Tartsa a tubust szorosan lezárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C az anyag, a keringtetett levegő és a szubsztrátum esetében Ne dolgozzon +5 °C alatt. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók. A nem kikeményedett maradékokat az EWC 08 04 10 hulladékkódnak megfelelően ártalmatlanítsa.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.