Külső töltőanyag

Műszaki tájékoztató

1kg / Tételszám.101346 / EAN 4016215101346
5kg / Tételszám.101322 / EAN 4016215101322

Az időjárás- és nedvességálló cementalapú javítótöltőanyag megbízható megoldás ásványi aljzatokhoz beltéren és kültéren egyaránt. Ideális repedések, lyukak és kitörések javítására, és nagyfokú tapadásával, robusztus szilárdságával és hosszú élettartamával nyűgöz le.

- Szintetikus gyantával módosított, fehér színkiegyenlítő vegyület
- homlokzatokhoz és nedves helyiségekhez
- töltéshez és simításhoz
- Időjárás- és nedvességálló
- finom simítás
- Alacsony krómtartalom az 1907/2006/EK európai uniós rendelet XVII. mellékletének megfelelően (47)

Alkalmazási terület

Egyenetlen aljzatok kiegyenlítésére, repedések és lyukak kitöltésére ásványi falakon és mennyezeteken belső és külső területeken.

Előkészítés

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.
Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Feldolgozás

Tiszta keverőedényben tiszta vízbe lassan, keverés közben addig szórja a baufan külső töltőanyagot, amíg pasztaszerű és csomómentes keveréket nem kap. Keverési arány 1,0 kg baufan kültéri töltőanyaghoz: Töltelék, simító - kb. 0,3-0,4 liter víz. Keverés után kb. 1 percig hagyja érni, majd ismét keverje össze. Az elkészített anyag kb. 4 órán keresztül megmunkálható marad, és ezt követően nem szabad hígítani. Spatulával, simítóval stb. bármilyen rétegvastagságban felhordható. A szerszámokat használat után azonnal tisztítsa meg tiszta vízzel. Az utólagos festést és ragasztást csak akkor szabad elvégezni, ha a kiegyenlített felület teljesen megszáradt. A festék- és ragasztóanyag-gyártóknak a cementkötésű aljzatok előkezelésére vonatkozó utasításait be kell tartani. Száradási idő: kb. 12 óra mm rétegvastagságonként normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően hosszabb. Nyitvatartási idő: kb. 4-5 óra bedolgozható.

Fogyasztás

mm rétegvastagságonként → kb. 1,5 kg/m²

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva a gyártási időponttól számított legalább 48 hónapig eltartható (lásd a tétel címkéjét).

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében Gyermekektől elzárva tartandó. Kerülje a por belélegzését. Viseljen védőkesztyűt/védő ruházatot/szemvédelmet. Ne kerüljön szembe, bőrre vagy ruházatra. Szembe jutás esetén: Óvatosan, több percig vízzel öblítse ki. Ha lehetséges, vegye ki a kontaktlencsét. Bőrrel való érintkezés esetén: Bő szappannal és vízzel mossuk le. Ha orvosi tanácsadásra van szükség, tartsa készenlétben a csomagolást vagy a címkézést. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Csak az üres tárolóedényeket

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

dobja ki újrahasznosításra. tartalmaz: Portlandcement GISCODE ZP1 - alacsony krómtartalmú a TRGS 613 szerint.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.