Colla per legno impermeabile D3

Scheda tecnica

500g / Articolo n.102466 / EAN 4016215102466
1kg / Articolo n.102473 / EAN 4016215102473

Colla impermeabile per legno conforme alla norma DIN EN 204-D3 per incollaggi ad alta resistenza e durata in interni ed esterni. È adatta per tutti i tipi di legno, pannelli a base di legno, OSB e laminati. La colla è priva di solventi, asciuga in modo trasparente e forma un giunto elastico e resistente all'invecchiamento. Ideale per la costruzione di mobili, per lavori di assemblaggio, per giunzioni a tassello e tenone e per l'incollaggio di linguette e scanalature con elevata capacità di carico.

- per l'incollaggio impermeabile in conformità alla norma DIN EN 204-D3
- Ideale per tutti i tipi di legno, pannelli OSB e laminati
- senza solventi
- asciuga in modo trasparente
- testato dall'ift Rosenheim - Perizia n. 11-002804-PR01 (PB GAS-K01-11-en-01) del 23/09/2011
- per interni ed esterni

Area di applicazione

La colla per legno baufan D3 è adatta all'incollaggio di tutti i tipi di legno, materiali a base di legno e laminati disponibili in commercio.

Preparazione

Preparare adeguatamente i pezzi da incollare. Le superfici di incollaggio devono essere pulite e prive di grasso e polvere. L'umidità ideale del legno è dell'8-12 %. Un'umidità superiore prolunga il tempo di presa.

Elaborazione

Applicare la colla per legno baufan D3 su entrambi i lati con un pennello o un pettine per colla. La quantità totale di applicazione deve essere di 150 - 200 g/m². Dopo un tempo di appassimento il più breve possibile, premere le parti da unire ancora umide. La pressione di pressatura deve essere di circa 1 N/mm² e deve essere mantenuta per circa 15 minuti. Per le tavole in laminato, la pressione di pressatura può essere aumentata a 3 N/mm² e il tempo di pressatura a 30 minuti. Quando si posa un parquet prefinito o un pavimento in laminato, applicare la colla per legno baufan D3 in fili su entrambi i lati della linguetta, spingere gli elementi del pavimento e batterli insieme. Eliminare immediatamente la colla in eccesso con un panno umido. Rispettare sempre le linee guida del produttore del pavimento. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Consumo

a seconda del supporto ► da 150 a 200 g/m²

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di lavorazione: almeno + 5 °C per il materiale e l'aria circolante Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura di lavorazione. Un'umidità relativa superiore al 90%, soprattutto in combinazione con basse temperature, può influire significativamente sui tempi di essiccazione e sulle proprietà qualitative. GISBAU - GISCODE per i materiali di installazione: D1 Codice rifiuti n. 080410. Solo i contenitori vuoti devono essere inviati al riciclaggio. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti secondo il codice rifiuti n. 080410 (rifiuti di adesivi e sigillanti ad eccezione di quelli che rientrano nella voce 080409) o 170904 (rifiuti misti di costruzione e demolizione ad eccezione di quelli che rientrano nella voce 170901, 170902 e 170903) o come rifiuti domestici.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.