

Vernice per animali

Scheda tecnica

5l / Articolo n.103241 / EAN 4016215103241
10l / Articolo n.103258 / EAN 4016215103258



Pittura minerale a base di calce idrata bianca. Rivestimento traspirante per tutte le stalle o altri ambienti interni. Una volta asciutto, si ottiene una superficie resistente alla pulizia, caratterizzata da un elevato grado di bianco e da un'ottima traspirabilità. Grazie alla sua alcalinità, la pittura svolge inoltre un'azione antibatterica e antimuffa.

- Ideale per tutte le stalle di animali e altri ambienti interni
- altamente permeabile al vapore acqueo e traspirante
- Regolazione dell'umidità
- antibatterico, antiacaro, antimicotico e antimuffa
- Privo di conservanti, solventi e plastificanti

Area di applicazione

Pittura minerale a base di idrato di calce bianca per tutte le stalle e altri ambienti interni. Elevata capacità di diffusione del vapore acqueo e proprietà di regolazione dell'umidità.

Preparazione

Applicabile su tutti gli intonaci a base di calce e cemento, sul legno non trattato e su pitture resistenti in ambienti interni. Il supporto deve essere asciutto, pulito, solido, privo di polvere e grasso. Rimuovere dal supporto il materiale friabile e le pitture scarsamente aderenti. Pretrattare i sottofondi molto assorbenti, sabbiosi e che tendono a sfarinare con il fissativo ai silicati baufan. In caso di dubbio, effettuare una prova di applicazione. Riparare crepe, fori e irregolarità con uno stucco baufan adeguato.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso e applicare con rullo, pennello o spatola. Di norma è sufficiente una mano di prodotto non diluito. Se necessario, è possibile applicare una seconda mano dopo completa essiccazione. Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con acqua pulita.

Tempo di essiccazione:

circa 5 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione sarà corrispondentemente più lungo.

Tonalizzazione:

fino al 4% max. con concentrati di tonalizzazione universali (tipi LW Oxyd).

Indicazioni per l'applicazione a spruzzo airless:

La vernice deve essere preventivamente setacciata senza pressione (dimensione delle maglie 0,5 mm).

Filtro della macchina: 30 mesh

Angolo di spruzzatura: 40°-50°

Ugello: 0,025 - 0,027

Pressione di spruzzatura: 120 - 180 bar

Consumo

Superfici lisce/intonaco a grana fine → a partire da 150 ml/m²

Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Note

Temperatura di applicazione:

da +5 °C a +30 °C per il prodotto, l'aria circolante e il supporto

Prima dell'applicazione, consultare le informazioni relative alla sicurezza riportate nella scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Coprire le superfici che non devono essere verniciate e proteggerle dagli schizzi. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. Non far defluire nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

La vernice per stalle baufan può essere facilmente ricoperta con lo stesso materiale. Prima dell'applicazione di altri tipi di rivestimento, la vernice per stalle deve essere sempre lavata via o rimossa con una spazzola.

Smaltimento:

Conseguire al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di classificazione dei rifiuti EWC n. 08 01 12.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.