

Primer per decori e intonaci

Scheda tecnica

8kg / Articolo n.013168 / EAN 4016215013168

16kg / Articolo n.026203008 / EAN 4016215013175



Il primer decorativo e per intonaci è un primer speciale che favorisce l'adesione di rivestimenti minerali, ai silicati e alle resine sintetiche. Il primer decorativo, finemente strutturato e pigmentato di bianco, garantisce superfici uniformi, una buona copertura e un'adesione ottimale. Diffondibile, esente da solventi e adatto per interni ed esterni, è la base perfetta per finiture di alta qualità.

- Primer speciale che favorisce l'adesione per rivestimenti successivi con intonaci minerali, ai silicati e alle resine sintetiche
- Rivestimento del supporto per tecniche di pittura con smalti e pitture in emulsione
- Rivestimento testurizzante per interni
- pigmentato di bianco - buona copertura
- Altamente permeabile al vapore acqueo
- Privo di conservanti, solventi e plastificanti
- per interni ed esterni

Area di applicazione

Primer speciale per supporti assorbenti, migliora l'adesione e crea una struttura fine per intonaci fini e pitture murali per interni ed esterni.

Preparazione

Per supporti come calcestruzzo, intonaci di cemento e calce, muratura, supporti in gesso, pannelli in fibrocemento e intonaci assorbenti a base di dispersione, nonché per verniciature. Il supporto deve essere asciutto, pulito, sano e privo di polvere e grasso. Rimuovere dal supporto il materiale sciolto, la vecchia carta da parati e gli strati di vernice poco aderenti. Applicare un fondo altamente assorbente, carteggiabile e sfarinante con baufan Deep Primer LF. Riparare crepe, buchi e irregolarità con un livellante baufan adatto.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso e applicare con un rullo, una spazzola o un pennello. Se necessario, diluire con un massimo del 5% di fissativo ai silicati. Assicurare una copertura uniforme in modo che non siano visibili differenze di colore nel supporto. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Le superfici già verniciate con baufan Dekor- und Putzgrund non devono essere riempite con livellanti a base di gesso. A tale scopo si consiglia baufan Allespachtel. Tempo di essiccazione: circa 8 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, sottofondo moderatamente assorbente); tempo di essiccazione più lungo in condizioni sfavorevoli. Tintura: con concentrati tintometrici universali al massimo al 5% (penna LW-Oxyd-Ty). Si consiglia di abbinare il colore del primer al prodotto successivo.

Consumo

Superfici lisce/grana fine dell'intonaco → a partire da 350 g/m² Determinare l'esatta quantità di consumo effettuando una prova di verniciatura sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria circolante e il supporto Non coprire le superfici da verniciare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Non inalare la nebbia di spruzzatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. Indossare occhiali di sicurezza (non di vetro). In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non immettere nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. GISCOD per i materiali di rivestimento: BSW10 Valore limite COV dell'UE per questo prodotto: (Cat.:

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Contenuto COV di questo prodotto max: 15 g/l

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.