

Acqua di potassio in vetro

Scheda tecnica

1l / Articolo n.021118 / EAN 4016215021118



Primer minerale puro per rivestimenti e impregnazioni. Legante per intonaci minerali e pitture ai silicati. Il silicato di potassio solidifica i supporti minerali attraverso una silicizzazione profonda, riduce l'assorbimento e migliora l'adesione delle mani successive. Adatto per interni ed esterni.

- primerizza e consolida gli intonaci di carteggiatura
- per interni ed esterni
- Pretrattamento del substrato per le pitture ai silicati
- rafforza senza formazione di pellicola
- Altamente permeabile al vapore acqueo
- Privo di conservanti, solventi e plastificanti

Area di applicazione

Soluzione di silicato di potassio per il consolidamento dei supporti minerali, regola l'assorbimento ed è ideale come pretrattamento per le pitture ai silicati.

Preparazione

Per tutti i supporti minerali come cemento, muratura, livellanti, intonaci di cemento e calce. Rimuove vecchi strati di pittura poco aderenti e intonaci incoerenti.

Elaborazione

Applicare Kali-Wasserglas con un pennello o con un'attrezzatura di spruzzatura adeguata (non inalare la nebbia di spruzzatura durante la spruzzatura). A seconda dell'assorbimento del supporto, Kali-Wasserglas può essere diluito fino a 1:3 con acqua (utilizzare immediatamente la soluzione diluita). Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Proteggere le superfici da non trattare dagli schizzi. Tempo di essiccazione: circa 6 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); tempo di essiccazione più lungo in condizioni sfavorevoli.

Consumo

A seconda del substrato → da 100 a 200 ml/m² Determinare l'esatta quantità utilizzata applicando una mano di prova sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Temperatura di applicazione: almeno + 5 °C per il materiale, l'aria circolante e il substrato. Coprire le superfici da non trattare con il film. Evitare schizzi su vetro, alluminio, ceramica, marmo e materiali simili. Rimuovere immediatamente gli schizzi accidentali con acqua. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Non inalare la nebbia di spruzzatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso. Non immettere nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. baufan Kali-Wasserglas non può essere utilizzato come finitura su superfici visibili. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione agli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non versare negli occhi, sulla pelle o sugli indumenti. Indossare guanti protettivi/protezione per gli occhi (senza vetro). IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con cautela con acqua per alcuni minuti. Se possibile, rimuovere le lenti a contatto. Continuare il risciacquo. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Se è necessario un parere medico, tenere a portata di mano l'imballaggio o l'etichetta di identificazione. Smaltire il contenuto/recipiente in un punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali in conformità alle normative locali/regionali/nazionali. codice prodotto: M-SK02 Valore limite VOC UE per questo prodotto: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Contenuto VOC di questo prodotto max: 0,1 g/l

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.