Impregnazione della facciata Silifirn L

Scheda tecnica

1l / Articolo n.014801000 / EAN 4007954148013
2,5l / Articolo n.014802000 / EAN 4007954148020
5l / Articolo n.014803000 / EAN 4007954148037
10l / Articolo n.014804000 / EAN 4007954148044

Impregnante silossanico per facciate a base di solventi per substrati minerali. Garantisce una protezione affidabile contro la pioggia battente, l'umidità e lo sporco grazie al suo effetto idrofobico in profondità. Traspirante, incolore e trasparente, è ideale per intonaci, calcestruzzo, mattoni, clinker e rivestimenti minerali.

- Impedisce l'assorbimento di umidità e acqua
- incolore, trasparente
- Basso odore perché privo di aromi
- Altamente permeabile al vapore acqueo, traspirante
- Previene il gelo e i danni strutturali
- repellente allo sporco
- verniciabile
- resistente agli alcali

Area di applicazione

SILIFIRN L impregna i substrati minerali rendendoli idrorepellenti, protegge dall'umidità, dai danni del gelo e dallo sporco e riduce i costi di riscaldamento.

Preparazione

Il supporto deve essere stabile e privo di agenti separatori (grasso, olio di muffa, ecc.). Le misure di pulizia, come la rimozione dei depositi verdi (muschio, licheni, ecc.), devono essere eseguite accuratamente prima dell'impregnazione. Una volta eseguite le misure di pulizia, le superfici devono essere completamente asciutte prima di procedere alla fase di lavoro successiva.

Elaborazione

Applicare SILIFIRN L dall'alto verso il basso due volte bagnato su bagnato con un pennello o una spazzola. Se il supporto è molto assorbente, applicare un'ulteriore mano dopo la completa asciugatura. La quantità di applicazione deve essere adattata alla capacità di assorbimento del supporto - se necessario, creare un'area di prova.

Consumo

400 - 600 ml/m² in caso di doppia applicazione, a seconda del substrato. Determinare la quantità esatta di consumo mediante un'applicazione di prova sull'oggetto.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Non adatto a superfici contenenti intonaco. I difetti dell'edificio, come crepe nella muratura, giunti mancanti, ecc. devono essere chiusi/riparati prima del trattamento. Non eseguire i lavori alla luce diretta del sole. Le superfici che non devono essere trattate devono essere preventivamente protette con misure adeguate. Durante l'applicazione indossare sempre i dispositivi di protezione individuale (occhiali di sicurezza, guanti e protezione delle vie respiratorie). L'approfondimento del colore è generalmente possibile, pertanto creare un'area di prova in un luogo non visibile. Non applicare a temperature inferiori a +5 °C e a temperatura ambiente. Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con PUFAS o con il Detergente decotico per pennelli. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice rifiuti n. EWC 08 01 11. Non immettere nelle fognature, nelle acque o nel suolo.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.