

Siloksano žvaigždžių fasado dažai

Techninės informacijos lapas

5l / Prekės Nr.020753 / EAN 4016215020753
10l / Prekės Nr.020753 / EAN 4016215020807



Labai balta fasadų danga su dideliu dengiamumu, skirta naujiems ir atnaujinamiems dažymo darbams. Idealiai tinka kaip atnaujinimo dažai, skirti sudėtinėms šilumos izoliacijos sistemoms. Dėl ilgalaikės plėvelės apsaugos dažai yra atsparūs dumbliams ir žaliems apnašams. Šis fasadų dažas pasižymi dideliu garų pralaidumu ir, kaip atspari smarkiame lietaus danga, užtikrina patikimą bei ilgalaikę apsaugą nuo atmosferos veiksnių bei tvarkingą fasado išvaizdą.

- Dilimui atspari fasado danga
- Ilgalaikė plėvelės apsauga nuo dumblių ir žalių nuosėdų
- Ypatingai balta danga, pasižyminti dideliu nepermatomumu
- Didelis vandens garų pralaidumas
- atsparus lietaus
- purškiamas be oro
- 1 litras maždaug 6 m² vienam sluoksniui ant lygaus pagrindo

Taikymo sritis

Balta fasadų dažų spalva, skirta vandens garams pralaidžiams ir nuo smarkaus lietaus apsaugantiems dažų sluoksniams, užtikrinanti ilgalaikę plėvelės apsaugą nuo dumblių ir žalios apnašos.

Paruošimas

Tinka visiems mineraliniams pagrindams (tokie kaip tinkas, betonas ir mūrinė siena), sintetinės dervos tinkams, taip pat tvirtai prilipusiems seniems dažų sluoksniams, padengtiems silikatinės dervos, dispersiniais silikatiniais ir dispersiniais dažais. Pagrindas turi būti švarus, tvirtas, sausas, pakankamai tvirtas, be dulkių ir riebalų. Pašalinkite silpnai prilipusius senus dažų sluoksnius ir atsilupusį tinką. Esamus žalius apnašus pašalinkite naudodami „baufan Algen- und Schimmel-STOP“. Smėliuojančius, kreiduojančius ir labai sugeriančius pagrindus iš anksto apdorokite „baufan Tiefgrund LF“. Naują tinką, siekiant išvengti druskos išsiskyrimo, reikia tinkamai užglazūruoti. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisyti tinkamu „baufan“ glaistu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir užtepkite voleliu, šepetiu, teptuku, plokščiu teptuku arba tinkamu purkštuvu. Pirmajam sluoksniui dažus galima praskiesti ne daugiau kaip 5 % vandens, o antrajam sluoksniui – užtepti nepraskiestus, kai pirmasis dažų sluoksnis visiškai išdžiū. Dažant didelius paviršius, siekiant išvengti dažų sankaupų, dažykite „šlapias ant šlapio“ būdu. Darbo įrankius išvalykite vandeniu iškart po naudojimo.

Džiūvimo laikas:

maždaug 6–8 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Atspalvių parinkimas:

Naudokite tinkamus universalius atspalvių koncentratų arba vientisus ir atspalvių dažus (pridėkite ne daugiau kaip 10 %, kad nepablogintumėte bendrą dažų sluoksnio statybinių savybių. Būtina atkreipti dėmesį į atsparumą šviesai ir atmosferos poveikiui.)

Pastabos dėl purškimo „Airless“ metodu:

Purškimo kampas: 50°

Purkštukas: 0,023 – 0,027

Purškimo slėgis: 120 – 180 bar

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulki tinko tekstūra → nuo 150 ml/m²

Tikslų sunaudojimą nustatykite atlikdami bandomąjį dažymą ant objekto.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje.

Pastabos

Darbinė temperatūra:

nuo +5 °C iki +30 °C (medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui)

Prieš pradėdant darbus, susipažinkite su saugos duomenimis, pateiktais saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Atliekant purškimo darbus naudokite kombinuotąjį filtrą A2/P2. Apdorojimo ir džiūvimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Naudojant dažus venkite valgyti, gerti ir rūkyti. Venkite sąlyčio su akimis ir oda. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplaukite vandeniu. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

ES VOC ribinė vertė šiam produktui (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Maksimalus VOC kiekis šiame produkte: 1 g/l.

Šalinimas:

Perdirbti galima tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Skystus likučius šalinti pagal atliekų kodo numerį 08 01 12.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinę technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.