

Fasadų impregnavimas Silifirn L

Techninės informacijos lapas

1l / Prekės Nr.014801000 / EAN 4007954148013
2,5l / Prekės Nr.014802000 / EAN 4007954148020
5l / Prekės Nr.014803000 / EAN 4007954148037
10l / Prekės Nr.014804000 / EAN 4007954148044



Tirpiklių pagrindu pagamintas mineralinių pagrindų siloksaninis fasado impregnavimas. Dėl giliai veikiančio hidrofobinio poveikio užtikrina patikimą apsaugą nuo lietaus, drėgmės ir purvo. Kvėpuojantis, bespalvis ir skaidrus - idealiai tinka tinkui, betonui, plytomis, klinkeriui ir mineralinėms dangoms.

- Apsaugo nuo drėgmės ir vandens absorbcijos
- bespalvis, skaidrus
- Mažas kvapas, nes sudėtyje nėra aromatinių medžiagų
- Labai laidus vandens garams, pralaidus orui
- Apsaugo nuo šalčio ir konstrukcijos pažeidimų
- purvą atstumiantis
- dažomas
- atsparus šarmams

Taikymo sritis

SILIFIRN L impregnuoja mineralinius pagrindus, kad jie taptų atsparus vandeniui, apsaugo nuo drėgmės, šalčio pažeidimų ir purvo bei sumažina šildymo išlaidas.

Paruošimas

Pagrindas turi būti stabilus ir ant jo neturi būti skiriamųjų medžiagų (riebalų, pelėsių alyvos ir pan.). Prieš impregnuojant būtina kruopščiai atlikti valymo priemones, pavyzdžiui, pašalinti žaliąsias nuosėdas (samanas, kerpes ir kt.). Atlikus valymo priemones, prieš atliekant kitą darbo etapą paviršiai turi būti visiškai sausi.

Apdorojimas

Tepkite SILIFIRN L iš viršaus į apačią du kartus "šlapias ant šlapio" teptuku arba teptuku. Jei pagrindas yra labai įgeriantis, visiškai išdžiūvus, užtepkite dar vieną sluoksnį. Tepimo kiekį reikia pritaikyti prie pagrindo įgeriamumo - jei reikia, sukurkite bandomąjį plotą.

Vartojimas

Priklausomai nuo pagrindo, du kartus užtepus 400-600 ml/m². Tikslų sunaudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu užtepę ant objekto.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą ir laikykite vėsioje, bet neužšalancioje vietoje.

Pastabos

Netinka paviršiams su tinku. Statybiniai defektai, pavyzdžiui, mūro įtrūkimai, trūkstamos siūlės ir t. t., turi būti užtaisyti ir (arba) sutvarkyti prieš apdorojimą. Neatlikite darbų tiesioginiuose saulės spinduliuose. Paviršiai, kurie nebus apdorojami, turi būti apsaugoti prieš tai imantis atitinkamų priemonių. Tepimo metu visada dėvėkite asmenines apsaugos priemones (apsauginius akinius, pirštines ir kvėpavimo takų apsaugos priemones). Paprastai galimas spalvos pagilėjimas, todėl sukurkite bandomąjį plotą nepastebimoje vietoje. Netepkite žemesnėje nei +5 °C objekto ir aplinkos temperatūroje. Po naudojimo įrankius iš karto nuvalykite PUFAS arba dekotrininiu teptukų valikliu. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tuščią tarą atiduokite tik perdirbimui. Išdžiūvusius medžiagų likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybinių atliekų. Skystus likučius šalinkite pagal atliekų kodą Nr. EWC 08 01 11. Neleisti patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.