

Metalo efekto koncentratai

Techninės informacijos lapas

80ml / Prekės Nr.073908001 / EAN 4007955739081 (M1 Auksinis)

80ml / Prekės Nr.073808001 / EAN 4007955738084 (Silber M2)

80ml / Prekės Nr.073708001 / EAN 4007955737087 (Bronzos spalvos M3)



Universalus spalvos koncentratas, skirtas skaidrioms arba silpnai pigmentuotoms dažų sistemoms. Leidžia tiksliai koreguoti spalvą ir užtikrina tolygų spalvinį rezultatą. Netinka nepermatomiems dažams arba labai pigmentuotoms dažų sistemoms.

- Idealiai tinka tonuoti "Crystal-Finish
- labai ryški spalva - maks. 10 % priedas
- Galima derinti su "Decomix" universaliu tamsinimo koncentratu (tik L ir LW tipai)
- patalpoms ir lauke
- šalčiui atsparus

Taikymo sritis

Universalus koncentratas, skirtas skaidrioms arba silpnai pigmentuotoms dažų sistemoms. Netinka nepermatomoms dangoms.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be dulkių ir riebalų. Užtaisyskite skylės ir įtrūkimus. Gruntuokite labai sugeriančius, šlifuojamus arba kreiduojamus pagrindus.

Apdorojimas

Prieš naudodami indą gerai suplakite. Skirtingoms dažų sistemoms reikia laikytis šių didžiausių leistinų kiekių: Emulsiniai dažai: ne daugiau kaip 10 % Akriliniai dažai: ne daugiau kaip 5 % Alkidinės dervos dažai: ne daugiau kaip 5 % Glazūros: ne daugiau kaip 5 %.

Saugykla

Tūbelę laikykite sandariai uždarytą ir saugokite vėsioje, neužšalancioje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastabos

Nenaudokite žemesnėje nei +5 °C temperatūroje. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Naudojant baltų ar spalvotų dažų sistemas, metalo efektas gali būti užmaskuotas dėl jose esančių pigmentų. Naudojant labai šarmines medžiagas, spalvotame sidabre dėl vandenilio išsiskyrimo gali susidaryti burbuliukų. Gali atsirasti nesuderinamumas su vandeniu jautriomis medžiagomis. Tuščią tarą išmeskite tik perdirbimui. Išdžiūvusius medžiagų likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybinių atliekų.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.