



Sienų dažai atsparūs plovimui

Techninės informacijos lapas

2,5l / Prekės Nr.100509 / EAN 4016215100509

5l / Prekės Nr.100523 / EAN 4016215100523

10l / Prekės Nr.100547 / EAN 4016215100547



Balta, matinė dažų danga su geru dengiamumu, skirta vidaus sienų ir lubų paviršiams. Lengvai ir efektyviai dengiama voleliu, teptuku arba tinkamu purkštuvu.

- matinis vidaus dažymas
- Geras nepermatomumas
- racionalus apdorojimas
- 3 kontrasto koeficiento klasė, išeiga 8 m²/l
- Matinio blizgesio lygis
- atitinka AgBB (Statybos produktų vertinimo sveikatos atžvilgiu komiteto) reikalavimus.
- Be tirpiklių, minkštiklių ir miglą sukeliančių medžiagų
- purškiamas be oro

Taikymo sritis

Balta dispersinė dažų danga, skirta vidaus paviršiams.

Paruošimas

Skirta visiems mineraliniams paviršiams (tokie kaip betonas, mūrinės sienos, glaistai, cemento, gipso ir kalkių tinkai), gipso kartono ir kitoms sausos statybos plokštėms, tvirtai prilipusiems dispersinių dažų sluoksniams, taip pat šiurkščioms tapetams ir kitoms perdažomoms tapetams bei sienų dangoms. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, be dulkių ir riebalų. Nuimkite nuo pagrindo atsipalaidavusias medžiagas, senus tapetus ir prastai prilipusius dažų sluoksnius. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreidinius pagrindus gruntuokite „baufan Tiefgrund LF“ gruntu. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisyti tinkamu „baufan“ glaistu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir užtepkite voleliu, šepėčiu, teptuku, plokščiu teptuku arba tinkamu purkštuvu. Pirmajam sluoksniui dažus galima praskiesti ne daugiau kaip 5 % vandens. Galutinis sluoksnis užtepamas nepraskiestais dažais, kai pirmasis dažų sluoksnis visiškai išdžiū. Dažant didelius paviršius, siekiant išvengti dažų susikaupimų, dažykite „šlapias ant šlapio“ principu. Darbo įrankius išvalykite vandeniu iškart po naudojimo.

Džiūvimo laikas:

maždaug 5 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinis oro drėgmės, vidutiniškai sugeriančiam pagrindui); esant nepalankioms sąlygoms, džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Atspalvių parinkimas:

Naudokite ne daugiau kaip 10 % universalių atspalvių koncentratų arba vientisų atspalvių ir atspalvių dažų.

Nurodymai dėl purškimo be oro (Airless) metodo:

Purškimo kampas: 50°

Purkštukas: 0,023 – 0,027

Purškimo slėgis: 120 – 180 bar

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulki tinko granuliacija → nuo 150 ml/m²

Tikslų sunaudojimą nustatykite atlikdami bandomąjį dengimą ant objekto.

Saugykla

Pakuotę laikykite gerai uždarytą, vėsioje vietoje, bet ne ant šalčio.

Statusas: 18.08.2026

Puslapis 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ Internetas www.baufan.com

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Pastabos

Dengimo temperatūra:

nuo +5 °C iki +30 °C (medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui)

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Uždenkite paviršius, kuriuos nereikia dažyti. Atliekant purškimo darbus naudokite kombinuotąjį filtrą A2/P2. Apdorojimo ir džiūvimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Naudojant dažus venkite valgyti, gerti ir rūkyti. Venkite sąlyčio su akimis ir oda. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplaukite vandeniu. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

Saugos duomenis rasite saugos duomenų lape. Aktualią saugos duomenų lapą galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de.

ES VOC ribinė vertė šiam produktui (kat. A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maksimalus VOC kiekis šiame produkte: 1 g/l.

Šalinimas:

Perdirbti galima tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Skystus likučius šalinama pagal atliekų kodo numerį 08 01 12.

GISCODE dangoms: BSW20

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.