



Kalkių danga

Techninės informacijos lapas

2,5l / Prekės Nr.100011 / EAN 4016215100011

5l / Prekės Nr.100028 / EAN 4016215100028

10l / Prekės Nr.100035 / EAN 4016215100035



Mineralinė dažų medžiaga, kurios pagrindą sudaro baltojo kalcio hidrato. Išdžiūvusi suformuoja paviršių, atsparų valymui. Skirta drėgnoms patalpoms, skalbykloms, garažams, rūsiams, vyno rūsiams, tvartams ir panašioms patalpoms. Tinka naudoti ant nuo lietaus apsaugotų mineralinių pagrindų, taip pat lauke. Idealiai tinka paveldo objektams. Išsiskiria dideliu baltumo laipsniu ir labai geru pralaidumu orui.

- mineralinis dažų mišinys, kurio pagrindą sudaro baltojo kalcio hidrato
- paruoštas naudoti
- Idealiai tinka drėgnoms patalpoms, skalbykloms, garažams, rūsiams ir kt.
- Didelis baltumas
- nuo sutepimų apsaugotas
- Labai laidus vandens garams
- Be konservantų, tirpiklių ir minkštiklių

Taikymo sritis

Mineralinis tinkuojamasis kalkis, pagamintas iš baltojo kalcio hidrato, skirtas vidaus ir išorės paviršiams. Atsparus nuvalymui, leidžia sienoms kvėpuoti, idealiai tinka drėgnoms patalpoms ir paveldo objektams.

Paruošimas

Skirta visiems mineraliniams paviršiams, pavyzdžiui, kalkiniams ir cementiniams tinkams bei dažams. Paviršius turi būti atsparus šarmams, sausas, švarus, tvirtas, be dulkių ir riebalų. Nuo paviršiaus pašalinkite birias medžiagas, senus tapetus ir prastai prilipusius dažus. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreidinius pagrindus iš anksto apdorokite „baufan“ silikato fiksatoriumi. Jei kyla abejonių, atlikite bandomąjį dažymą. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisyti tinkamu „baufan“ glaistu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir užtepkite voleliu, teptuku, šepetėliu, plokščiu teptuku arba tinkamu purkštuvu. Jei reikia, kaip gruntą dažus galima praskiesti vandeniu iki 15 %; kaip viršutinį sluoksnį užtepkite nepraskiestus. Darbo įrankius iškart po naudojimo nuplaukite švariu vandeniu.

Džiūvimo laikas:

apie 5 valandas įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Atspalvių pritaikymas:

Vidaus patalpose dažus galima atspalvinti ne daugiau kaip 4 % universaliais atspalvių koncentratais (LW Oxyd tipų). Išorės dažymui atspalvių nepritaikykite.

Pastabos dėl purškimo be oro (Airless) metodo:

Prieš tai kalkinį dažą reikia išsijoti be slėgio (akies dydis 0,5 mm).

Mašinos filtras: 30 mesh

Purškimo kampas: 40°–50°

Purkštukas: 0,025–0,027

Purškimo slėgis: 120–180 bar

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulki tinko tekstūra → nuo 150 ml/m²

Tikslų sunaudojimą nustatykite atlikdami bandomąjį dažymą ant objekto.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Saugykla

Pakuotę laikykite gerai uždarytą, vėsioje vietoje, bet ne ant šalčio.

Pastabos

Darbinė temperatūra:

nuo +5 °C iki +30 °C (medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui).

Prieš pradėdant darbus, susipažinkite su saugos duomenimis, pateiktais saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Paviršius, kuriuos nereikia dažyti (stiklą, medį ir pan.), uždenkite ir apsaugokite nuo pusrų. Darbo ir džiūvimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Dažant purkštuvu naudokite kombinuotą filtrą A2/P2. Naudojant dažus, venkite valgyti, gerti ir rūkyti. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

Lauke dažų sluoksnio patvarumas labai priklauso nuo oro sąlygų. Dažomąją kalkę galima praturtinti sintetiniais dervomis, pridedant „baufan“ latekso rišiklio. Tai pagerina atsparumą trinčiam ir atsparumą atmosferos veiksniams. Nemašykite su kitomis dažų rūšimis.

„baufan“ kalkių dažus galima be problemų perdažyti ta pačia medžiaga. Prieš dengiant kitokio tipo dangomis, kalkių dažus būtina nuplauti arba nušveisti.

Šalinimas:

Perdirbti galima tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Skystus likučius šalinama pagal EWC atliekų kodą Nr. 08 01 12.

GISCODE dangoms: BSW60

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.