

# Šilko blizgesio lateksas

## Techninės informacijos lapas

2,5l / Prekės Nr.021736 / EAN 4016215021736

5l / Prekės Nr.021743 / EAN 4016215021743

10l / Prekės Nr.021750 / EAN 4016215021750



Šie aukštos kokybės lateksiniai dažai suteikia paviršiams elegantišką, šilkinį blizgesį ir stebina dideliu nepermatomumu. Šie dažai yra ypač patvarūs, atsparūs šveitimui ir lengvai valomi - idealiai tinka didelio judrumo patalpoms. Tinka naudoti patalpose ir lauke, todėl užtikrina ilgalaikę, gerai prižiūrimą ir profesionaliai atrodančią paviršių išvaizdą.

- labai patvarioms dangoms
- Šilko blizgesio paviršiaus apdaila
- 2 kontrasto koeficiento klasė, išeiga - 6,5 m²/l
- 1 atsparumo šlapiai dangai klasė pagal DIN EN 13300
- Blizgesio lygis: vidutinis blizgesys
- Be tirpiklių, minkštiklių ir miglą sukeliančių medžiagų
- purškiamas be oro
- Didelis neskaidrumas

### Taikymo sritis

Emulsiniai dažai, skirti vidaus ir išorės sienų ir lubų paviršiams. Idealiai tinka paviršiams, kuriuos reikia valyti.

### Paruošimas

Visiems mineraliniams pagrindams (tokiems kaip betonai, mūrai, išlyginamieji mišiniai, cementinis, gipsinis ir kalkinis tinkas), gipso kartono plokštėms ir kitoms gipso kartono plokštėms, tvirtai priglundusiems emulsinių dažų sluoksniams, taip pat medžio drožlėms, stiklo audiniui ir kitiems dažomiems tapetams bei sienų dangoms. Pagrindas turi būti sausas, švarus, stabilus, tolygiai įgeriantis, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite atsipalaidavusias medžiagas, senus tapetus ir blogai sukibusius dažus. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite "baufan" giliai įgeriančiu gruntu LF. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisysite tinkamu "baufan" išlyginamuoju mišiniu.

### Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir tepkite voleliu, teptuku, teptuku, plokščiu teptuku arba tinkama purškimo įranga. Kaip gruntą dažus galima skiesti ne daugiau kaip 10 % vandens. Neskiestus dažykite kaip viršutinį sluoksnį išdžiūvus pirmajam dažų sluoksniui. Dengdami didesnius plotus, dirbkite "šlapias ant šlapio", kad išvengtumėte kaupimosi. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas) - apie 5 valandas; nepalankiomis sąlygomis džiūsta ilgiau. Tamsinimas: Naudojant ne daugiau kaip 10 % universalių tamsinimo koncentratų arba kietų tamsinimo dažų. Pastabos dėl purškimo be oro: Purškimo kampas: 50° Purškutukas: 0,023-0,027 Purškimo slėgis: 120-180 bar.

### Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → nuo 125 ml/m² Nustatykite tikslų sunaudojamą kiekį užtepdami bandomąjį sluoksnį ant objekto.

### Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

### Pastabos

Naudojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Nedengti dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudojant dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbimui. atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Purškiant

### Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

naudoti kombinuotą A2/P2 filtrą.

**Užuomina:**

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.