

Gręžinių ir įtrūkimų užpildas ULTRA

Techninės informacijos lapas

750g / Prekės Nr.101476 / EAN 4016215101476



Idealiai tinka greitai taisyti, užpildyti ir klijuoti gręžimo skylės, įtrūkimus ir mažas pažeistas vietas. Greitai kietėjantis specialus išlyginamasis mišinys stebina itin dideliu klijų stiprumu ir įvairiapusišku panaudojimu patalpose ir lauke. Paruoštas naudoti maždaug po 30 minučių, jis patikimai prilimpa prie mineralinių pagrindų, plytelių ir kitų neįgeriančių paviršių ir užtikrina ilgalaikius, švarius ir profesionalius remonto rezultatus.

- Universalus išlyginamasis mišinys, skirtas remontui, užpildymui ir klijavimui
- specialaus baltojo cemento pagrindu
- Itin stiprus sukibimas net su glazūruotomis plytelėmis
- Sluoksnio storis 0-10 cm
- Greitas kietėjimas po 30 minučių
- patalpoms ir lauke
- Mažas chromato kiekis pagal ES reglamento 1907/2006 XVII priedą (47)

Taikymo sritis

Greitai stingstantis cementinis užpildas skylėms ir įtrūkimams viduje ir išorėje užpildyti, prilimpa prie daugelio pagrindų, įskaitant plyteles, taip pat kaip remonto ir klijavimo mišinys.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, švarus, be dulkių ir riebalų. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreidinius pagrindus iš anksto apdorokite "baufan Deep Primer LF" gruntu. Kruopščiai nuvalykite ir nuriebalinkite plyteles ir kitus neįgeriančius pagrindus.

Apdorojimas

Maišymas: 750 g miltelių suberkite į maždaug 300 ml švaraus šalto vandens ir intensyviai maišykite, kol susidarys vientisa masė. Jei reikia didesnio stabilumo, vandens kiekį reikia sumažinti iki 250 ml. Apdorojimas: Išmaišytą išlyginamąjį mišinį apdorokite per 30 minučių. Medžiagą galima naudoti mentele iki 10 cm gylio skylėms/skaldai išlyginti vienu sluoksniu. Vėlesni sluoksniai ir klijavimas turėtų būti atliekami tik visiškai išdžiūvus medžiagai. Priklausomai nuo tepimo storio, pagrindo ir aplinkos temperatūros, džiūvimo trukmė yra apie 24 h. Džiūvimo trukmė: įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas) - apie 5 h; esant nepalankioms sąlygoms, džiūvimo trukmė atitinkamai ilgesnė.

Vartojimas

vienam mm storio sluoksnio → apie 1,0 kg/m²

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą ir laikykite vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 48 mėnesiai nuo pagaminimo datos (žr. partijos etiketę).

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui. Laikykitės saugos duomenų lapo. Nenaudoti žemesnėje nei +5 °C objekto ir aplinkos temperatūroje. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Laikykite pakuotę sandariai uždarytą vėsioje ir sausoje vietoje. Tuščias pakuotes atiduokite tik perdirbimui. Sukietėjusios medžiagos likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybinių atliekų. Atliekų kodas Nr. EWC 06 02 99. GISCODE ZP1. Mažai chromato pagal ES reglamento 1907/2006 XVII priedą (47). Aktualius saugos duomenų lapus galima rasti mūsų interneto svetainėje www.baufan.de.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.