

Interjero užpildas

Techninės informacijos lapas

500g / Prekės Nr.101209 / EAN 4016215101209
1kg / Prekės Nr.101261 / EAN 4016215101261
5kg / Prekės Nr.101247 / EAN 4016215101247
10kg / Prekės Nr.101285 / EAN 4016215101285
20kg / Prekės Nr.101254 / EAN 4016215101254



Natūralus gipso pagrindo vidaus užpildas idealiai tinka vidaus sienų ir lubų paviršiams užpildyti, išlyginti ir modeliuoti. Lygus, celiuliozės sustiprintas išlyginamasis mišinys pasižymi optimaliu sukibimu, lengvu tepimu ir glotniu paviršiumi - puikiai tinka glaistymui, remontui ir kūrybiškam paviršiaus dizainui.

- užpildymui, išlyginimui ir modeliavimui
- Lygus išlyginamasis mišinys natūralaus gipso pagrindu
- su metilceliulioze, kad būtų užtikrintas optimalus sukibimas
- Lengva ir saugu apdoroti
- Elgesys per gaisrą: A1
- Atitinka CE reikalavimus pagal DIN EN 13963-3B ir DIN EN 13279-1 (gipso išlyginamasis mišinys C7/20/2).

Taikymo sritis

Lyginamasis mišinys nelygioms sienoms ir luboms: užpildo įtrūkimus ir skylės, klijuoja standžias putplasčio plokštes ir prilimpa prie betono, tinko, stiklo, plastiko ir metalo.

Paruošimas

Visi pagrindai turi būti švarūs, sausi, lygūs, tvirti, įgeriantys ir be skiriamųjų medžiagų. Stiprumui padidinti naudokite "baufan" giliai įsiskverbiantį gruntą LF. Pagrindai, kurių negalima sutvirtinti arba kurie nepakankamai sukimba, turi būti visiškai pašalinti. Jei abejojate, atlikite bandomąjį padengimą.

Apdorojimas

1. Lėtai pilkite baufan Innenspachtel į švarų vandenį švariame maišymo inde maišydami, kol gausite pastos pavidalo ir be gumulėlių mišinį. Maišymo santykis 1,0 kg "baufan Innenspachtel": Kljavimas, dygsniavimas, užpildymas - apie 0,5-0,6 l vandens Išlyginimas, užpildymas - apie 0,6-0,7 l vandens. 2. Išmaišę palikite maždaug 1 minutę brinkti ir dar kartą išmaišykite. Vėliau paruoštos medžiagos neskieskite! 3. Tepkite mentele, mentele ir pan. bet kokio storio sluoksniu. 4. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite švariu vandeniu. 5. Prieš dažant gruntuokite visą sienų ir lubų paviršių, kad paviršius atrodytų be šešėlių. Džiūvimo laikas: Džiūvimo laikas priklauso nuo tepimo temperatūros. Santykinė oro drėgmė, viršijanti 90 %, ypač kartu su žema temperatūra, gali gerokai paveikti džiūvimo laiką ir kokybines savybes. Galima tepti: iki maždaug 1 val. sukietėjimas: maždaug po 2 val. galima perdažyti: maždaug po 1 dienos

Vartojimas

vienam mm sluoksnio storiui -> apie 0,7 kg/m²

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: mažiausiai + 5 °C medžiagai ir cirkuliuojančiam orui Tuščias talpyklas atiduokite tik perdirbimui. Medžiagos likučius galima šalinti pagal atliekų kodą Nr. 170802 (gipso pagrindo statybinės medžiagos, išskyrus priskiriamas 170801).

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.