



Šī augstas kvalitātes silikāta fasādes krāsa ir ideāli piemērota minerālu pamatnēm un pārsteidz ar ļoti augstu pārklājumu un dabiski matētu izskatu. Tā nesatur konservantus, ir izturīga pret laikapstākļiem un stabila pret UV starojumu. Pateicoties tās augstajai difūzijas caurlaidībai, fasāde saglabā elpojošu un pastāvīgi aizsargātu - ilgoturīgām, labi koptām ārējām virsmām.

- Dispersijas silikāta krāsa bez konservantiem saskaņā ar DIN 18363
- minerālajam pamatam
- Ļoti augsta necaurredzamība
- Noturīgs pret laikapstākļiem un izturīgs pret UV starojumu
- Ļoti augsta ūdens tvaika caurlaidība
- Spīduma līmenis blāvi matēts
- izsmidzināms bez gaisa
- 1 litrs aptuveni 6 m² vienreizējam pārklājumam uz gludas pamatnes.

Piemērošanas joma

Dispersijas silikāta fasādes krāsa saskaņā ar DIN 18363 īpaši ūdens tvaiku caurlaidīgiem pārklājumiem

Sagatavošana

Visiem minerālmateriālu substrātiem no betona, cementa un kaļķakmens-cementa apmetuma, mūra, šķiedru cementa plātnēm. Arī kaļķu, minerālu un silikāta aukstajiem pārklājumiem. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, nebojātai, nebojātai, absorbējošai, bez putekļiem un taukiem. Pamatī, kurus nav iespējams konsolidēt vai kuri nav pietiekami saķeriši, ir pilnībā jānoņem. Ar baufan Silikātu fiksatoru gruntēt ļoti absorbējošus, slīpētus un krītotus pamatnes. Ja rodas šaubas, uzklāt testa kārtu. Plaisas, caurumus un nelīdzenumus labot ar piemērotu baufan izlīdzinošo maisījumu (piemēram, baufan ārējo pildījumu).

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet (krāsa var būt tiktotropa un bieza) un uzklājiet ar rullīti, otu, otu, otu, plakano otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu. Krāsu var pielāgot līdz darba konsistencei, pievienojot ne vairāk kā 10 % baufan silikāta fiksatora. Nepieciešamas divas kārtas. Pārklājot lielākas platības, strādāt slapjš uz slapja, lai izvairītos no uzkāšanās. Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 8 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks ir ilgāks. Tonēšana: ar ne vairāk kā 3 % universālo tonēšanas koncentrātu (LW oksīdu veidi) Piezīmes par bezgaisa smidzināšanu: Smidzināšanas leņķis: 50° Sprausla: 0,023 - 0,027 Smidzināšanas spiediens: 120 - 180 bar

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 150 ml/m² Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot testa pārklājumu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un substrātam Neaizklājiēt krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles (ne stikla). Skares gadījumā ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšās tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. piesardzība! Izsmidzinot var veidoties bīstami elpojoši pilieni. Izsmidzinot lietot kombinēto filtru A2/P2. GISCODE pārklājumu materiāliem: BSW10 ES GOS

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

robežvērtība šim produktam: (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010) GOS saturs šajā produktā maksimāli: 1 g/l.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.