

Silikāta interjera krāsa

Tehniskās informācijas lapa

5l / Prece Nr.021026 / EAN 4016215021026

10l / Prece Nr.021033 / EAN 4016215021033



Šī augstas kvalitātes silikāta iekštelpu krāsa pārsteidz ar savu augsto necaurspīdīgumu un ārkārtīgi lielo ūdens tvaika caurlaidību. Tā nesatur konservantus, veicina veselīgu iekštelpu klimatu un ir ideāli piemērota minerālmateriālu pamatnēm. Matētā apdare nodrošina vienmērīgu, dabisku virsmas izskatu un ilgoturīgu, skaistu sienu un griestu virsmu.

- Augsti necaurspīdīga iekštelpu krāsa uz silikātu bāzes
- minerālajam pamatam
- Augsta ūdens tvaika caurlaidība
- kontrasta koeficienta 2. klase ar iznākumu 6 m²/l
- 3. nodilumizturības klase mitrā laikā saskaņā ar DIN EN 13300
- Spīduma līmenis blāvi matēts
- bez konservantiem
- Nesatur šķīdinātājus, plastifikatorus un miglošanas aktīvās vielas
- izsmidzināms bez gaisa

Piemērošanas joma

Balta dispersijas silikāta krāsa saskaņā ar DIN 18363 iekšējām sienu un griestu virsmām.

Sagatavošana

Visiem minerālmateriālu pamatiem (piemēram, betonam, mūrējumam, izlīdzinošajām gruntīm, cementa, ģipša un kaļķa apmetumam), ģipškartona un citām ģipškartona plātnēm, minerālvatei un cieši pieguļošiem minerālu, silikāta un matētu emulsijas krāsu slāņiem. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, stabīlai, bez putekļiem un taukiem. No substrāta jānoņem vaļīgie materiāli, vecās tapetes un slikti pieguļošās krāsas kārtas. Ar silikāta fiksatoru gruntējiet ļoti uzsūcošus, slīpētājus un krītus pamatus. Ar piemērotu baufan izlīdzinošo maisījumu salabojiet plaisas, caurumus un nelīdzenumus.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, otu, otu, plakano otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu. Gruntskrāsu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 10 % silikāta fiksatoru, virsējo kārtu uzklāt neatšķaidītu pēc tam, kad pirmā krāsas kārtā ir nožāvējusies. Pārklājot lielākas platības, strādājiet slapjš uz slapja, lai izvairītos no uzkrāšanās. Tūlīt pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 5 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos. Tonēšana: ar ne vairāk kā 3 % universāliem tonēšanas koncentrātiem (tikai LW Oxyd tipi). Piezīmes par bezgaisa smidzināšanu: Smidzināšanas leņķis: 50° Sprausla: 0,023 - 0,027 Smidzināšanas spiediens: 120 - 180 bar

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 125 ml/m² Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot testa kārtu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un substrātam Neaizklājiet krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles (ne stikla). Skares gadījumā ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšās tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. piesardzība! Izsmidzinot var veidoties bīstami elpojoši pilieni. Izsmidzinot lietot kombinēto filtru A2/P2. GISCODE pārklājumu materiāliem: BSW40 ES GOS

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

robežvērtība šim produktam: (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010) GOS saturs šajā produktā maksimāli: 1 g/l.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.