

Dzīvnieku novietnes krāsa

Tehniskās informācijas lapa

5l / Prece Nr.103241 / EAN 4016215103241

10l / Prece Nr.103258 / EAN 4016215103258



Minerāls krāsas līdzeklis uz balta kaļķa hidratā bāzes. Lūzuma pārklājums visām kūtīm vai citām iekšējām. Pēc izžūšanas veidojas pret berzi izturīga virsma, kas izceļas ar augstu baltuma pakāpi un ļoti labu elpojošību. Pateicoties sārmainībai, krāsai piemīt arī antibakteriāla un pretpelējuma iedarbība.

- Ideāli piemērots visiem dzīvnieku stalljiem un citām iekšējām.
- ar augstu ūdens tvaika caurlaidību un elpojošs
- Mitruma regulēšanas sistēma
- antibakteriāls, pret ērces, sēnītēm un pelējumu
- Nesatur konservantus, šķīdinātājus un plastifikatorus.

Piemērošanas joma

Minerāla krāsa uz balta kaļķa hidratā bāzes, paredzēta visām lopu novietnēm un citām iekšējām. Nodrošina augstu ūdens tvaika difūzijas spēju un regulē mitrumu.

Sagatavošana

Piemērots visiem kaļķa un cementa saturošiem apmetumiem, neapstrādātai koksnei un noturīgiem krāsu pārklājumiem iekšējās. Pamats jābūt sausam, tīram, noturīgam, bez putekļiem un taukiem. No pamata jānoņem atdalījušies materiāli un slikti saķērušies krāsu pārklājumi. Stipri absorbējošus, smilšainus un krītošus pamatnes virsmas iepriekš apstrādājiet ar „baufan” silikāta fiksativu. Ja rodas šaubas, veiciet izmēģinājuma krāsošanu. Plīsumus, caurumus un nelīdzenumus izlīdziniet ar piemērotu „baufan” špakteles masu.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, suku, otu vai platu otu. Parasti pietiek ar vienu nešķaidītu slāni. Vajadzības gadījumā pēc pilnīgas nožūšanas var uzklāt otro slāni. Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas iztīriet ar tīru ūdeni.

Žāvēšanās laiks:

aptuveni 5 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes materiāls); nelabvēlīgos apstākļos žāvēšanās laiks attiecīgi pagarinās.

Tonēšana:

Līdz maks. 4 % ar universālajiem tonēšanas koncentrātiem (LW Oxyd tipi).

Norādījumi par uzklāšanu ar bezgaisa smidzinātāju:

Iepriekš krāsa bez spiediena jāizsijā (acu izmērs 0,5 mm).

Mašīnas filtrs: 30 mesh

Izsmidzināšanas leņķis: 40°–50°

Sprausla: 0,025 – 0,027

Izsmidzināšanas spiediens: 120 – 180 bar

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 150 ml/m²

Precīzo patēriņa daudzumu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra:

no +5 °C līdz +30 °C materiālam, gaisam un pamatnei

Pirms apstrādes ievērojiet drošības datus, kas norādīti drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Nosegiet virsmas, kuras nav paredzēts krāsot, un pasargājiet tās no šļakatām. Apstrādes un žāvēšanas laikā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Izmantojot krāsu, izvairieties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Nenovadiet kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

„baufan“ Stall-Farbe var bez problēmām pārkrāsot ar to pašu materiālu. Pirms citu veidu pārklājumu uzklāšanas „Stall-Farbe“ principā ir jānomazgā vai jānoberzē.

Atkritumu apglabāšana:

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Izžuvušos materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Šķidros atlikumus apglabājiēt saskaņā ar EWC atkritumu kodu Nr. 08 01 12.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.