



Šī gruntskrāsa ir ideāla bāze augstas kvalitātes iekšējiem un ārējiem pārklājumiem. Tā nodrošina optimāli sagatavotu pamatni un palīdz vienmērīgi un droši uzklāt nākamās emulsijas un silikona sveķu krāsu slāņus, kā arī emulsijas silikāta krāsu iekšējos slāņus. Drošiem rezultātiem un tīrai, ilgturīgai apdarei.

- Balta necaurspīdīga speciāla gruntskrāsa
- starpniecības atbildība
- Optimizē turpmāko pārklājumu atvēršanas laiku
- stiprina virsmu un regulē uzsūkšanās spēju
- Nesatur šķīdinātājus un plastifikatorus
- iekšpusē un ārpusē

Piemērošanas joma

Gruntskrāsa iekšdarbiem un ārdarbiem: rada optimālu pamatu dispersijas, silikona sveķu un dispersijas silikāta krāsām.

Sagatavošana

Visiem minerālmateriālu pamatiem, ģipškartona un ģipškartona plāksnēm, renovācijas flīzēm, emulsijām, silikona sveķu un silikāta krāsām, sintētisko sveķu apmetumiem, krāsaino metālu un daudziem plastmasas materiāliem (krāsaino metālu un plastmasas materiāliem uzklāt testa kārtu). Pamatnei jābūt stingrai, sausai, nebojātai, tīrai un bez atdalītājiem. Ļoti absorbējošus, smiltīm un krītu saturošus pamatnes iepriekš apstrādājiet ar baufan Deep Primer LF. Noņemiet pamatnes, kuras nevar konsolidēt un kurām ir slikta saķere. Ja rodas šaubas, uzklāt testa kārtu.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisa un uzklāj ar rullīti, otu, otu, otu, plakano otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu. Žūšanas laiks: aptuveni 6 - 8 stundas normālos apstākļos (20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne) - ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos. Tonēšana: ar ne vairāk kā 10 % universālu tonēšanas koncentrātu. Piezīmes par bezgaisa smidzināšanu: Smidzināšanas leņķis: 50° Sprausla: 0,023 - 0,027 Smidzināšanas spiediens: 120 - 180 bar

Patēriņš

no 100 līdz 130 ml/m² uz gludas pamatnes. Precīzu patēriņa daudzumu nosakiet, izmēģinājuma kārtā uzklājot uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā, no sala neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā glabāšanas laiks ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Materiāla, cirkulējošā gaisa un pamatnes apstrādes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C. Instrumentus pēc lietošanas nekavējoties notīriet ar ūdeni. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami elpojoši pilieni. Neieļauj aerosolu vai miglu. Izsmidzinot izmantot kombinēto A2/P2 filtru. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju lietošanas un žāvēšanas laikā. Izvairieties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Saskaņā ar gadījumu ar acīm vai ādu nekavējoties skalojiet ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Aktuālās drošības datu lapas var iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.bb-farben.de vai zvanot pa tālruni 0341/44655-0. ES GOS robežvērtība šim produktam: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs šajā produktā: 1 g/l. GISCODE pārklājumu materiāliem: BSW20.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietās vai projekta apstākļos.