



Tira minerāla grunts pārklājumiem un impregnējumiem. Saistviela minerālmateriālu apmetumiem un silikātu krāsām. Kālija silikāts sacietina minerālos pamatnes, veicot dziļu silicifikāciju, samazina uzsūktspēju un uzlabo nākamo kārtu adhēziju. Piemērots lietošanai iekšējās un ārpus telpām.

- gruntē un nostiprina slīpēšanas apmetumus.
- iekšējām un ārtelpām
- Silikātu krāsu substrāta priekšapstrāde
- nostiprina bez plēves veidošanās
- Augsta ūdens tvaika caurlaidība
- Nesatur konservantus, šķīdinātājus un plastifikatorus.

Piemērošanas joma

Kālija silikāta šķīdums minerālu substrātu nostiprināšanai, regulē uzsūktspēju un ir ideāli piemērots kā priekšapstrāde silikātu krāsām.

Sagatavošana

Visiem minerālajiem pamatiem, piemēram, betonam, mūrējumam, izlīdzinošajiem materiāliem, cementa un kaļķa apmetumam. Noņem vecās, slikti pieguļošās krāsas kārtas un atdalīto apmetumu.

Apstrāde

Kali-Wasserglas uzklājiet ar otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu (smidzināšanas laikā neieelpojiet izsmidzinātās miglas). Atkarībā no pamatnes uzsūktspējas Kali-Wasserglas var atšķaidīt ar ūdeni līdz 1:3 (atšķaidīto šķīdumu nekavējoties izlietot). Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Pasargājiet neapstrādājamās virsmas no šļakatām. Žūšanas laiks: aptuveni 6 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējošs substrāts); ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos.

Patēriņš

Atkarībā no pamatnes → no 100 - 200 ml/m² Precīzu izmantojamo daudzumu nosakiet, uzklājot uz objekta testa kārtu.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: vismaz + 5 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un substrātam. Ar plēvi pārklājiet virsmas, kas nav jāapstrādā. Izvairieties no šļakatām uz stikla, alumīnija, keramikas, marmora un līdzīgiem materiāliem. Nejaušas šļakatas nekavējoties notīriet ar ūdeni. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada izsmidzinātās miglas. Lietošanas laikā izvairieties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. baufan Kali-Wasserglas nedrīkst lietot kā galīgo pārklājumu uz redzamām virsmām. Izraisa ādas kairinājumu. Izraisa smagu acu kairinājumu. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Nedrīkst nokļūt acīs, uz ādas vai apģērba. Lietojiet aizsargcimdus/ acu aizsarglīdzekļus (bez stikla). Ja nokļūst acīs: vairākas minūtes piesardzīgi skalot ar ūdeni. Ja iespējams, noņem kontaktlēcas. Turpināt skalošanu. Ja uz ādas: Mazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, sagatavojiet iepakojumu vai identifikācijas etiķeti. Izmetiet saturu/konteineri bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/valsts noteikumiem. produkta kods: M-SK02 ES GOS robežvērtība šim produktam: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) GOS saturs šajā produktā maksimāli: 0,1 g/l.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.