

Lateksa saistviela

Tehniskās informācijas lapa

750ml / Prece Nr.067802008 / EAN 4016215100103

2,5l / Prece Nr.067803008 / EAN 4016215100127

5l / Prece Nr.067804008 / EAN 4016215100141

10l / Prece Nr.067805008 / EAN 4016215100165



Koncentrēta piedeva distempera un kaļķa krāsu uzlabošanai un tapešu pastas pastiprināšanai. Palielina saķeri un notīrīšanas noturību, uzlabo adhēziju un veido pret beršanu izturīgu, caurspīdīgu žūstošu pārklājumu.

- apdares emaljas un kaļķa krāsām
- tapešu pastas stiprināšanai
- nodilumizturīgs vāks
- žūst caurspīdīgs

Piemērošanas joma

Saistviela kaļķu un kaļķakmens krāsām, kā arī tapešu pastai. Uzlabo adhēziju un notīrāmību, var izmantot arī kā caurspīdīgu pārklājumu iekšelpās.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, tīrai, nebojātai, bez putekļiem un taukiem. No substrāta jānoņem vaļīgie materiāli, vecās tapetes un slikti pielipušās krāsas. Ar baufan Deep Primer LF gruntējiet ļoti uzsūcošus, slīpēšanas un krīvēšanas izturīgus substrātus. Ar piemērotu baufan izlīdzinošo maisījumu izlīdziniet plaisas, caurumus un nelīdzenumus.

Apstrāde

Piedeva līmes un kaļķa krāsām: Piedeva tapešu pastai: iejaukt aptuveni 20 % lateksa saistvielas jau gatavajā tapešu pastā. Pārklājums tapetēm u. c.: pirms lietošanas labi samaisīt un uzklāt ar rullīti, otu, otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu. Pārklājums tapetēm u. c.: pirms lietošanas labi samaisīt un uzklāt ar rullīti, otu, otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu. Izmanto neatšķaidītu tapešu pārklāšanai. Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Nav piemērots vinila tapetēm un tapetēm ar vinila pārklājumu! Žūšanas laiks: aptuveni 5 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks būs attiecīgi ilgāks.

Patēriņš

Blīvētājs → no 150 ml/m² Līmes piedeva → aptuveni 750 ml/4 ltr. līmes Krāsu piedeva → aptuveni 1 ltr./10 ltr. krāsas.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un substrātam Neaizklājiēt krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles. Saskaņā ar gadījumu ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.