



Īpaši spēcīgs koka skaidu noņemšanas līdzeklis meistarkvalitātei, lai bez piepūles noņemtu daudzslāņu koka skaidas un citas grūti noņemamas tapetes. Ļoti efektīvā formula iekļūst dziļi slāņos, ātri un droši noņem pat noturīgus līmējumus un ietaupa laiku renovācijas darbu laikā. Ļoti ekonomisks, viegli uzklājams ar otu un ideāli piemērots lietošanai iekšējās - tīrām virsmām un optimālai jaunu sienu dizainu sagatavošanai.

- Ideāli piemērots krāsotām koka skaidām un smagām tapetēm
- Īpaši spēcīga šķīdināšanas spēja un ļoti augsta iekļūšanas spēja
- Ātra tapešu mērcēšana
- Satur bioloģiski noārdāmas virsmaktīvās vielas

Piemērošanas joma

Rupjš tapešu noņemšanas līdzeklis papīra, tekstilmateriāla un vinila tapetēm, kā arī emaljai. Ātri, rūpīgi un droši noņem arī krāsotas koka skaidas iekšējās.

Sagatavošana

Papīra, tekstila un vinila tapetēm, kā arī distemperā pārklājumiem.

Apstrāde

5 litros ūdens iemaisiet 250 ml baufan Rauhfaser-Kraftlöser. Vieglām tapetēm pievienotā ūdens daudzumu var palielināt līdz 10,0 litriem. Lielākus daudzumus atšķaidiet atbilstošā proporcijā. Karsts ūdens palielina iedarbību. Ar otu vai piemērotu smidzinātāju (neieelpot izsmidzināto putekli) bagātīgi uzklāt šķīdumu un atstāt iedarboties apmēram 15 minūtes. Vajadzības gadījumā lietošanu atkārtojiet. Pēc tam piesūcinātās tapetes var viegli noņemt. Ūdensnecaurlaidīgas un krāsotas tapetes pirms apstrādes rupji notīriet ar adatu rullīti vai rupju smilšpapīru. Lai noņemtu distemperā pārklājumus, uzklājat baufan Rauhfaser Kraftlöser (atšķaidījums 1:60) uz virsmas un pēc īsa reakcijas laika noņemiet ar skrāpi. Atlikumus notīriet, nomazgājot. Šķiedru noņēmējs ir neitrāls. Traipus var viegli noņemt ar ūdeni. Tas neietekmē turpmāko līmēšanu. Instrumentus notīriet ar ūdeni.

Patēriņš

1,0 litrs ir pietiekams apmēram 150 - 200 m² (atkarībā no atšķaidījuma).

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un substrātam Svarīgas norādes: Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Lietošanas laikā nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Neievada izsmidzinātās miglas. Lietošanas laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Saskares gadījumā ar acīm vai ādu nekavējoties izskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut, ka aerosols nokļūst kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai atbilstošai pārstrādei.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.