



Balta, bez šķīdinātāja, spēcīga līme drošai līmēšanai uz koka, betona, ģipša un līdzīgiem pamatiem. Koka, PVC un paklāju līstēm, PVC kabeļu kanāliem, koka paneļiem, durvju rāmjiem, dekoratīviem profiliem no cietā putuplasta, keramikas flīzēm utt. Nav piemērots pastāvīgai mitrai iedarbībai.

- Droša stiprināšana bez naglām un skrūvēm
- grīdlīstēm, dekoratīvajiem profiliem utt.
- iekšpusē un ārpusē
- pēc sacietēšanas iztur temperatūras diapazonu no -20 °C līdz +70 °C

Piemērošanas joma

Daudzpusīgi izmantojams, bez šķīdinātāju spēcīgs līme. Ideāli piemērota līstu, kabeļu kanālu, dekoratīvo profilu un keramikas flīžu līmēšanai.

Sagatavošana

Līmējamām virsmām jābūt sausām, stingrām, bez putekļiem un taukiem. Vismaz vienai no virsmām jābūt absorbējošai. Augsti absorbējošas, slīpētas vai krītotas pamatnes gruntējiet ar Deep Primer LF.

Apstrāde

Nogrieziet kartridža galu virs vītnes un uzskrūvējiet sprauslu. Uzklājiet līmi punktveidā vai strēmelēs. Savienojiet detaļas un stingri piespiediet. Smagas detaļas/cietas līstes nostipriniet, līdz līme sacietē. Līmes atliekas nekavējoties noņemiet ar ūdeni.

Žāvēšanās laiks:

Sacietē un ir izturīga pēc 24-72 stundām normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatne); nelabvēlīgos apstākļos žāvēšanās laiks attiecīgi pagarinās.

Uzglabāšana

Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā vietā, bet ne sasalumā.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra:

Apstrādāt ne zemāk kā +5 °C (objekta un apkārtējās vides temperatūra).

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Saskarei ar acīm vai ādu nekavējoties rūpīgi noskalot ar ūdeni. Neļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Drošības informāciju lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

Atkritumu apstrāde:

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Izžuvošos materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Neizcietējušos atlikumus izmetiet saskaņā ar EWC atkritumu kodu Nr. 08 04 10.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.