

Glasvezel- en wandbekledingslijm

Technisch informatieblad

750g / Artikelnr.102664 / EAN 4016215102664

3kg / Artikelnr.102626 / EAN 4016215102626

16kg / Artikelnr.102633 / EAN 4016215102633



Voor het veilig en duurzaam verlijmen van glasvezelweefsel, vliesverf en zware wandbekleding zoals vinyl of textielbehang binnenshuis. De hoogwaardige speciale lijm kan gelijkmatig worden aangebracht en droogt transparant op. De lijm is ideaal voor professionele toepassingen en zorgt voor een luchtbelvrij resultaat en een stabiele basis voor latere schilder- of renovatiewerkzaamheden.

- Extra sterke kleefkracht
- Voor glasvezelweefsel, schildersvlies en zware wandbekleding
- Zeer hoge vochtbestendigheid bij overschilderen
- droogt transparant op
- oplosmiddelvrij

Toepassingsgebied

Pasta voor glasvezelweefsel, wand- en plafondbekleding en textiel-, kurk- en PVC-behang. Ook geschikt als hechtingsversterker voor behanglijm binnenshuis.

Vorbereitung

Geschikte ondergronden - beton, gasbeton, gipsplaten, egalisatiemiddelen, cement- en gipspleisters, hardschuim- en houtplaten, oude emulsie- en geschuurde verflagen. De ondergrond moet droog, schoon, gezond, gelijkmatig absorberend en vrij van stof en vet zijn. Verwijder los materiaal, oud behang en slecht hechtende verflagen van de ondergrond. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorstrijken met baufan Deep Primer LF. Bij twijfel een proeflaag aanbrengen. Herstel scheuren, gaten en oneffenheden met een geschikt baufan egalisatiemiddel.

Verwerking

Roer de lijm goed door voor gebruik. Knip de glasvezelstof of het behang op de juiste lengte. Breng de lijm royaal en gelijkmatig aan op de muur met een lamsvachtroller in 1 - 3 breedtes en laat een paar minuten uitvloeien. Breng tot slot het behang op de muur aan met een harde rubberen roller zonder luchtbellens achter te laten. Bij licht zuigende ondergronden, lage temperaturen of een hoge luchtvochtigheid moet de uitdamp tijd iets langer zijn. Neem bij alle werkzaamheden de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant van de wandbekleding in acht. Verwijder lijmresten onmiddellijk met schoon water. Reinig gereedschap direct na gebruik met water. De wand- en plafondoppervlakken kunnen worden overgeschilderd met geschikte emulsieverven. De verwerkingstijd is ongeveer 20 minuten. Indien nodig kan de wandbekleding nog binnen maximaal 15 minuten worden gecorrigeerd. Droogtijd Overschilderbaar na ca. 24 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); onder ongunstige omstandigheden is de droogtijd navenant langer.

Verbruik

Gladde oppervlakken → vanaf 200 g/m² Bepaal de exacte verbruikshoeveelheid door een testlaag aan te brengen op het object.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, omgevingslucht en ondergrond Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de lijm. Draag een veiligheidsbril. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water uitspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

Status: 17.10.2026

Pagina 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.