Piepschuim lijm

Technisch informatieblad

1kg / Artikelnr.102503 / EAN 4016215102503
4kg / Artikelnr.102527 / EAN 4016215102527
7kg / Artikelnr.102541 / EAN 4016215102541
14kg / Artikelnr.102596 / EAN 4016215102596

Gebruiksklare dispersielijm met een smeerbare consistentie en een hoge aanvankelijke hechting. Geschikt voor het verlijmen van plafond-, decor- en isolatieplaten, sierprofielen en onderbehang van Styropor® en hardschuim binnenshuis.

- voor decoratie-, plafond- en isolatieplaten, sierprofielen en onderbehang van polystyreen en hardschuim
- hoge aanvankelijke hechting
- betrouwbare hechtkracht
- geschikt voor vochtige ruimtes
- voor binnen

Toepassingsgebied

Dispersielijm met hoge aanvangshechting voor plafondtegels, decoratieve profielen, onderlaagbehang en polystyreen decoratieve en isolerende binnenpanelen.

Voorbereiding

Voor ondergronden zoals beton, gasbeton, metselwerk, gips- en cementmuurplaten, egalisatiemiddelen, cement- en gipspleisters, oude emulsieverven. Niet-absorberende ondergronden zijn ongeschikt. De ondergrond moet schoon, droog, vlak, draagkrachtig en absorberend zijn en vrij van scheidingsmiddelen. Gebruik baufan Deep Penetrating Primer LF om de sterkte te verhogen. Ondergronden die niet of onvoldoende kunnen worden verstevigd, moeten volledig worden verwijderd. Voer bij twijfel een proefvlak uit.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik/kneed de tube goed. Punt-/randverlijming: Breng het materiaal aan op de achterkant van het paneel in dotten en, indien nodig, in stroken rond de rand. Verlijming over het hele oppervlak: Breng de lijm met een getande spaan - bij voorkeur B1 of B2 - aan op het hele oppervlak van de achterkant van het paneel of de vlakke ondergrond. Plaats de hardschuimplaat in het lijmbed en druk aan. Voor plafondverlijming is het aan te raden om de lijm op de achterkant van het paneel aan te brengen. Gebruik voor plaatmateriaal een roller om de lijm gelijkmatig en over het hele oppervlak aan te brengen. Als de lijm volledig is opgedroogd, kunnen de gelijmde oppervlakken worden geverfd, behangen of geëgaliseerd. Verwijder lijmresten onmiddellijk met schoon water. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Droogtijd: ca. 24 uur per mm laagdikte onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden.

Verbruik

Afhankelijk van ondergrond en laagdikte → 500 - 900 g/m²

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur:
+5 °C tot +30 °C voor het materiaal, de omgevingslucht en de ondergrond

Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg tijdens de verwerking en het drogen voor voldoende ventilatie. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik. Draag een veiligheidsbril. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water afspoelen. Niet in het riool, het water of de bodem laten terechtkomen. Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

afgeven voor recycling.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.