



Hoogwaardig cellulosederivaat met lijmversterkende additieven voor een betrouwbare hechting van bijna alle soorten behang. Kan ook worden gebruikt op verse, luchtdroge pleister en is daarom bijzonder flexibel in het aanbrengen. De pasta is eenvoudig te mengen en gemakkelijk te verwerken. Voor schone, gelijkmatige behangresultaten binnenshuis.

- Versterkt met kunsthars
- Hoge kleefkracht
- Voor houtsnippers en zwaar behang
- Klaar voor gebruik in 30 minuten
- droogt transparant op
- vrij van conserveringsmiddelen

Toepassingsgebied

Voor het plakken van alle soorten behang, inclusief houtsnipper-, reliëf-, vinyl-, foto- en speciaal behang.

Vorbereitung

De ondergrond moet schoon, droog, gezond, absorberend, glad en vrij van lossingsmiddelen zijn. Verwijder oud behang met bausan behangafbijtmiddel of bausan houtsnipper afbijtmiddel. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met bausan interieurplamuur. Schuur- en krijtende ondergronden voorstrijken met bausan Deep Primer LF. Sterk zuigende ondergronden voorstrijken (verhouding 1:40) of voorbehandelen met bausan Deep Penetrating Primer.

Verwerking

Mengverhouding: Voorbehang: Meng 1:40 = 8,0 liter water = 60-80 m² Grof behang/zwaar behang: Meng 1:20 = 4,0 liter water = 22-26 m² Speciaal behang/onbedrukt reliëfbehang: Meng 1:15 = 3,0 liter water = 10-15 m² Strooi de inhoud van de verpakking snel en al roerend in koud water en blijf kort roeren. Na ca. 30 minuten nogmaals krachtig roeren. Het behang gelijkmatig plakken, opvouwen en laten inwerken. Na de aanbevolen inweektijd het behang stompvoets aanbrengen en gelijkmatig en luchtbelvrij aandrukken met een behangborstel, roller of spatel. Volg de instructies van de behangfabrikant. Gereedschap na gebruik reinigen met helder water. Om de vochtbestendigheid te verhogen, adviseren wij om bij licht zuigende ondergronden en bij zeer zwaar behang één blik (750 g) bausan behanglijm toe te voegen aan één pak speciaalpasta, dat door het kant-en-klare deeg wordt geroerd.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten en bewaar hem op een droge plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens 48 maanden houdbaar. Productiedatum: zie label.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, omgevingslucht en ondergrond Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens gebruik. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Leg verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.