



Sneloplossend methylcellulosepasta van hoge kwaliteit. Ideaal voor het plakken van vliesbehang door pasta op de muur aan te brengen of voor het traditioneel aanbrengen van pasta op het behang.

- voor glad en gegaufreerd non-woven behang en non-woven ruwe vezel
- met de rol rechtstreeks op de muur
- Spettert of druppelt niet
- Instant - klaar voor gebruik in 5 minuten
- Hoge aanvangshechting en hechtsterkte
- Gemakkelijk corrigeerbaar
- droogt transparant op
- vrij van conserveringsmiddelen

Toepassingsgebied

Vliesbehangplaksel voor behangplaktechnieken en klassieke toepassingen. Ideaal voor vliesbehang, vinylbehang, behang met reliëf, textielbehang en glasvezelbehang, extra sterk.

Vorbereitung

De ondergrond moet droog, gezond en vrij van scheidingsmiddelen (vet, stof, bekistingsolie, enz.) zijn. Oud, slecht hechtend behang verwijderen en met baufan behangafbijtmiddel ontlakken. Scheuren en gaten repareren met baufan interieurplamuur of decomur superplamuur. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorbehandelen met baufan Deep Penetrating Primer LF. Voor doorschijnend behang (vooral op ondergronden van verschillende kleuren) adviseren wij een grondlaag van baufan Behangprimer Wit.

Verwerking

Verwerkingsverhouding: Aanbrengen op de ondergrond (vliesbehang / gepolyamineerd glasvezelbehang): 1:15 = 7,5 liter water = 37,5-50 m² Aanbrengen op het behang (vinylbehang / zwaar behang; stof / textielbehang): 1:20 = 10 liter water = 50-62,5 m² Baufan Roll-Kleister snel en krachtig in koud water roeren en kort blijven roeren (zie tabel voor verwerkingsverhouding). Na 5 minuten nogmaals krachtig roeren. Aanbrengen op de ondergrond: Omdat vliesbehang geen inweektijd nodig heeft, kan het snel en eenvoudig met de muurplaktechniek worden aangebracht. Breng hiervoor het gemengde behangplaksel gelijkmatig op de ondergrond aan met een kortpolige roller of kwast in de breedte van 1 - 2 behangbanen. Leg het behang direct in het verse plakbed en druk het gelijkmatig en luchtbelvrij aan. Bij het aanbrengen op het behang: het behang gelijkmatig met plaksel insmeren en op elkaar leggen. Na voldoende inwerktijd het behang stuikvoeg aanbrengen en aandrukken. Om de vochtbestendigheid te verhogen en bij zwak zuigende ondergronden adviseren wij per pak gemengde baufan rolpasta een blik baufan behanglijm van 750 g toe te voegen. Dit additief mag echter niet worden gebruikt bij het verlijmen van droogschilferend vliesbehang, omdat dit het gemakkelijk verwijderen van het vliesbehang bij het vervangen van het behang kan belemmeren. De verwerkingsvoorschriften van de behangfabrikant moeten in acht worden genomen. Plakresten op de voorkant van het behang onmiddellijk met een vochtige doek verwijderen.

Verbruik

200 - 300 ml/m²

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend ten minste 48 maanden houdbaar. Productiedatum: zie label.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, omgevingslucht en ondergrond Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens gebruik. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.