Juweel Wit

Technisch informatieblad

5l / Artikelnr.100967 / EAN 4016215100967
10l / Artikelnr.100998 / EAN 4016215100998

Witte, zeer slijtvaste emulsieverf met uitstekende dekkracht voor de hoogste eisen. Zorgt voor een elegant mat, egaal oppervlak en maakt indruk door zijn hoge duurzaamheid. Ideaal voor woon- en werkruimten die zwaar worden belast. Gemakkelijk aan te brengen met roller, kwast of spuit en ideaal voor een perfect resultaat.

- Voor de hoogste eisen
- edel mat oppervlak
- Contrastratio klasse 1 met een opbrengst van 6 m²/l
- Slijtvastheid op nat wegdek klasse 1 volgens DIN EN 13300
- Glansgraad mat
- Vrij van oplosmiddelen, weekmakers en fogging-actieve stoffen
- airless spuitbaar

Toepassingsgebied

Witte, zeer duurzame emulsieverf met uitstekende dekkracht voor binnenmuren en plafonds.

Voorbereiding

Voor alle minerale ondergronden (zoals beton, metselwerk, egalisatiemiddelen, cement, gips en kalkpleister), gipskarton en andere gipsplaten, stevig hechtende emulsieverflagen en houtsnippers, glasweefsel en ander overschilderbaar behang en wandbekleding. De ondergrond moet droog, schoon, gezond, absorberend en stof- en vetvrij zijn. Verwijder los materiaal, oud behang en slecht hechtende verf van de ondergrond. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorstrijken met baufan Deep Primer LF. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met een geschikt baufan egalisatiemiddel.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik en aanbrengen met roller, kwast, verfkwast, platte kwast of geschikte spuitapparatuur. In de meeste gevallen is een enkele, verzadigde en gelijkmatige laag voldoende. Een grondlaag kan nodig zijn voor ongelijkmatig absorberende en contrastrijke ondergronden. Als grondlaag kan de verf worden verdund met maximaal 5% water; als aflak onverdund aanbrengen nadat de eerste verflaag is doorgedroogd. Bij grotere oppervlakken nat-in-nat werken om opeenhoping te voorkomen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Droogtijd: ca. 5 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden. Aankleuren: Met max. 10% universeel kleurconcentraat of volledige toon- en kleurverf. Aanwijzingen voor airless spuitapplicatie: Spuithoek: 50° Spuitkop: 0,023 - 0,027 Spuitdruk: 120 - 180 bar

Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne gipskorrel → vanaf 125 ml/m² Bepaal de exacte verbruikshoeveelheid door een testlaag op het object aan te brengen.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Te schilderen oppervlakken niet afdekken. Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Spuitnevel niet inademen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Veiligheidsbril dragen. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. let op! Bij het sproeien kunnen gevaarlijke inadembare druppeltjes ontstaan. Gebruik combinatiefilter A2/P2 tijdens het spuiten.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.