

Dierenhuisvesting Verf

Technisch informatieblad

5l / Artikelnr.103241 / EAN 4016215103241

10l / Artikelnr.103258 / EAN 4016215103258



Mineraal verfproduct op basis van gehydrateerde witte kalk. Transparante coating voor alle stallen en andere binnenruimtes. Na het drogen ontstaat een veegbestendig oppervlak dat zich kenmerkt door een hoge witgraad en een zeer goed ademend vermogen. Door de alkaliteit heeft de verf bovendien een antibacteriële en schimmelwerende werking.

- Ideaal voor alle dierenstallen en andere binnenruimtes
- zeer waterdampdoorlatend en ademend
- Vochtregulerende
- antibacterieel, milt-, schimmel- en schimmelwerend
- Vrij van conserveringsmiddelen, oplosmiddelen en weekmakers

Toepassingsgebied

Mineraalverf op basis van wit kalkhydraat voor alle stallen en andere binnenruimtes. Heeft een hoog waterdampdoorlatend vermogen en reguleert de vochtigheid.

Voorbereiding

Geschikt voor alle kalk- en cementhoudende pleisters, onbehandeld hout en draagkrachtige verflagen binnenshuis. De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, stof- en vetvrij zijn. Loszittend materiaal en slecht hechtende verflagen van de ondergrond verwijderen. Sterk zuigende, zandende en afbladderende ondergronden moeten vooraf worden behandeld met baufan Silikaat-Fixatief. Breng in geval van twijfel eerst een proeflaag aan. Scheuren, gaten en oneffenheden moeten worden gerepareerd met een geschikte baufan-vulmassa.

Verwerking

Voor gebruik goed roeren en aanbrengen met een roller, kwast, penseel of vlakborstel. Meestal volstaat één onverdunde laag. Indien nodig kan na volledige droging een tweede laag worden aangebracht. Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met schoon water.

Droogtijd:

ca. 5 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); bij ongunstige omstandigheden is de droogtijd navenant langer.

Kleuraanpassing:

Tot max. 4% met universele kleurconcentraten (LW Oxyd-types).

Aanwijzingen voor het aanbrengen met een airless-spuit:

De stalverf moet vooraf zonder druk worden gezeefd (maaswijdte 0,5 mm).

Machinefilter: 30 mesh

Spuithoek: 40°-50°

Spuitmond: 0,025 – 0,027

Spuitdruk: 120 – 180 bar

Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne pleisterkorrel → vanaf 150 ml/m²

Bepaal het exacte verbruik door een proefbeschrijving op het object uit te voeren.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur:

+5 °C tot +30 °C voor het materiaal, de omgevingslucht en de ondergrond

Raadpleeg vóór de verwerking de veiligheidsinformatie in het veiligheidsinformatieblad. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn te vinden op onze website www.baufan.de.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Oppervlakken die niet moeten worden geverfd, afdekken en tegen spatten beschermen. Zorg tijdens het verwerken en drogen voor voldoende ventilatie. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf moet worden vermeden. Zorg ervoor dat het product niet in het riool, in het water of in de bodem terechtkomt.

baufan Stalverf kan probleemloos met hetzelfde materiaal worden overschilderd. Voordat andere soorten coatings worden aangebracht, moet de stalverf in principe worden afgewassen of weggeborsteld.

Afvalverwerking:

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen in de recycling geven. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afvoeren volgens EWC-afvalcode nr. 08 01 12.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.