

Superdekkende verf

Technisch informatieblad

2,5l / Artikelnr.020029 / EAN 4016215020029

5l / Artikelnr.020050 / EAN 4016215020050

10l / Artikelnr.020081 / EAN 4016215020081



Witte emulsieverf met uitstekende dekkraft voor binnenmuren en plafonds. Zorgt voor gelijkmatige, matte oppervlakken en een hoge dekking. Gemakkelijk aan te brengen, goede hechting en ideaal voor nieuwe en renovatiecoatings.

- Uitstekend vakmanschap
- Contrastverhouding H₁₀ klasse 1 met een dekking van 6 m²/l
- Slijtvastheid op nat wegdek R klasse 3 volgens DIN EN 13300
- Glansniveau: G4 mat
- Vrij van oplosmiddelen, weekmakers en fogging-actieve stoffen
- airless spuitbaar

Toepassingsgebied

Witte emulsieverf met uitstekende dekkraft voor binnenmuren en plafonds.

Voorbereiding

Voor alle minerale ondergronden (zoals beton, metselwerk, egalisatiemiddelen, cement, gips en kalkpleister), gipskarton en andere gipsplaten, stevig hechtende emulsieverflagen en houtsnippers, glasweefsel en ander overschilderbaar behang en wandbekleding. De ondergrond moet droog, schoon, gezond, absorberend en stof- en vetvrij zijn. Verwijder los materiaal, oud behang en slecht hechtende verf van de ondergrond. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorstrijken met bausfan Deep Primer LF. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met een geschikt bausfan egalisatiemiddel.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik en aanbrengen met roller, kwast, verfkwest, platte kwast of geschikte spuitapparatuur. Als grondlaag kan de verf worden verdund met maximaal 5% water. Nadat de eerste verflaag is opgedroogd, de toplaag onverdund aanbrengen. Werk bij grotere oppervlakken nat-in-nat om opeenhoping te voorkomen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Droogtijd: ca. 5 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden. Aankleuren: Met maximaal 10% universele kleurconcentraten of volledige toon- en kleurverf. Aanwijzingen voor airless spuitapplicatie: Spuithoek: 50° Nozzle: 0,023 - 0,027 Spuitdruk: 120 - 180 bar

Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne gipskorrel → vanaf 125 ml/m² Bepaal de exacte verbruikshoeveelheid door een testlaag op het object aan te brengen.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +25 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Te schilderen oppervlakken niet afdekken. Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Spuitnevel niet inademen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Veiligheidsbril dragen. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Bij het sproeien kunnen gevaarlijke inadembare druppels ontstaan. Gebruik combinatiefilter A2/P2 tijdens het spuiten.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.