

## Beschermende verf

### Technisch informatieblad

750ml / Artikelnr.020319 / EAN 4016215020319

2,5l / Artikelnr.020326 / EAN 4016215020326

5l / Artikelnr.020357 / EAN 4016215020357

10l / Artikelnr.020401 / EAN 4016215020401



Sterk dekkende, witte beschermende verf met geïntegreerde langdurige filmbescherming die binnenshuis betrouwbaar beschermt tegen schimmelaantasting. Ideaal voor keukens, badkamers en andere vochtige ruimtes. De verf overtuigt door zijn hoge dekkracht, schrobvast oppervlak en gelijkmatige, matte afwerking. Gemakkelijk aan te brengen op minerale ondergronden, behang en houtsnippers en zorgt voor duurzaam schone, hygiënische en goed onderhouden muuroppervlakken.

- met filmconservering voor langdurige bescherming van de verflaag tegen schimmelaantasting
- Ideaal voor keukens, badkamers en vochtige ruimtes
- Hoge opaciteit
- slijtvast
- Contrastratio klasse 2 met een opbrengst van 6 m<sup>2</sup>/l
- Slijtvastheid op nat wegdek klasse 2 volgens DIN EN 13300
- voor binnen

### Toepassingsgebied

Witte speciale verf met hoge dekkracht en filmbescherming tegen schimmel. Voor binnenmuren en plafonds, ideaal voor badkamers en keukens.

### Vorbereitung

Voor ondergronden zoals beton, metselwerk, egalisatiemiddelen, cement-, gips- en kalkpleister, gipskartonplaten en andere gipsplaten, stevig hechtende emulsieverflagen en houtsnippers, glasweefsel en ander overschilderbaar behang en wandbekleding. Plafondpanelen van polystyreen en soortgelijke oppervlakken. De ondergrond moet droog, schoon, gezond en stof- en vetvrij zijn. Verwijder los materiaal, oud behang en slecht hechtende verf van de ondergrond. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorstrijken met baufan Deep Primer LF. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met een geschikt baufan egalisatiemiddel. Oppervlakken die al zijn aangetast door schimmel moeten worden gereinigd met baufan Schimmelverwijderaar voordat de eerste laag wordt aangebracht.

### Verwerking

Goed roeren voor gebruik en aanbrengen met roller, kwast, verfkwest, platte kwast of geschikte spuitapparatuur. Twee lagen zijn nodig voor een optimale bescherming van de film. Als grondlaag kan de verf worden verdund met maximaal 10% water. Nadat de eerste laag is doorgedroogd, moet de laatste laag onverdund worden aangebracht. Bij grotere oppervlakken nat-in-nat werken om opeenhoping te voorkomen. Kan worden gekleurd met maximaal 5% kleur- en kleurverf of max. 0,2% universeel kleurconcentraat. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Aanwijzingen voor airless spuitapplicatie: Spuithoek: 50° Spuitkop: 0,023 - 0,027 Spuitdruk: 120 - 180 bar Droogtijd: ca. 6 - 8 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden.

### Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne gipskorrel → vanaf 150 ml/m<sup>2</sup> Bepaal de exacte verbruikshoeveelheid door een testlaag aan te brengen op het object.

### Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

### Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: Niet lager dan +5 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Dek de te verven oppervlakken

#### Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

niet af. Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Spuitnevel niet inademen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. let op! Bij het spuiten kunnen gevaarlijke inadembare druppeltjes ontstaan. Spuitnevel niet inademen. Gebruik combinatiefilter A2/P2 bij het spuiten. Voor veiligheidsrelevante gegevens, raadpleeg het veiligheidsinformatieblad. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website [www.baufan.de](http://www.baufan.de) of op [info@baufan.de](mailto:info@baufan.de).

**Tip:**

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.