

Plamuur voor buiten

Technisch informatieblad

1kg / Artikelnr.101346 / EAN 4016215101346

5kg / Artikelnr.101322 / EAN 4016215101322



Het weer- en vochtbestendige reparatievulmiddel op cementbasis is de betrouwbare oplossing voor minerale ondergronden binnen en buiten. Het is ideaal voor het repareren van scheuren, gaten en uitbrekingen en overtuigt door zijn hoge hechting, robuuste sterkte en langdurige duurzaamheid.

- Synthetisch hars-gemodificeerd, wit egalisatiemiddel
- voor gevels en vochtige ruimtes
- voor opvullen en gladmaken
- Weer- en vochtbestendig
- fijn gladstrijken
- Laag chromaatgehalte volgens EU-verordening 1907/2006, bijlage XVII (47)

Toepassingsgebied

Voor het egaliseren van oneffen ondergronden, voor het vullen van scheuren en gaten in minerale muren en plafonds binnen en buiten.

Voorbereiding

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Verwerking

In een schoon mengvat baufan Buitenvuller langzaam al roerend in helder water strooien tot een pasteus en klontvrij mengsel ontstaat. Mengverhouding voor 1,0 kg baufan Buitenplamuur: Vullen, spaan - ca. 0,3 tot 0,4 liter water. Na het mengen ca. 1 minuut laten rijpen en nogmaals roeren. Het aangemaakte materiaal blijft ca. 4 uur verwerkbaar en mag daarna niet verdund worden. Aanbrengen met een spatel, troffel, etc. in elke gewenste laagdikte. Reinig gereedschap direct na gebruik met schoon water. Breng geen volgende verf- of lijmlagen aan voordat het geëgaliseerde oppervlak volledig droog is. De aanwijzingen van de verf- en lijmfabrikanten voor de voorbehandeling van cementgebonden ondergronden moeten worden opgevolgd. Droogtijd: ca. 12 uur per mm laagdikte onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); onder ongunstige omstandigheden is de droogtijd navenant langer. Open tijd: ca. 4 - 5 uur verwerkbaar

Verbruik

per mm laagdikte → ca. 1,5kg/m²

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en op de juiste manier bewaard, is het product ten minste 48 maanden houdbaar vanaf de productiedatum (zie etiket van de partij).

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, omgevingslucht en ondergrond Buiten bereik van kinderen houden. Inademing van stof vermijden. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming. Niet in de ogen, op de huid of kleding krijgen. Bij contact met de ogen: voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Indien medisch advies vereist is, houd verpakking of etikettering gereed. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

verpakking alleen afvoeren voor recycling. bevat: Portlandcement GISCODE ZP1 - chromaatarm volgens TRGS 613

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.