

500g / Artikelnr.101209 / EAN 4016215101209
1kg / Artikelnr.101261 / EAN 4016215101261
5kg / Artikelnr.101247 / EAN 4016215101247
10kg / Artikelnr.101285 / EAN 4016215101285
20kg / Artikelnr.101254 / EAN 4016215101254



De natuurlijke interieurplamuur op basis van gips is ideaal voor het vullen, egaliseren en modelleren van wand- en plafondoppervlakken binnenshuis. Het gladde, met cellulose versterkte egalisatiemiddel overtuigt door een optimale hechting, gemakkelijke toepassing en een gladde afwerking - perfect voor retouches, reparaties en creatieve oppervlakteontwerpen.

- voor vullen, gladmaken en modelleren
- Glad egalisatiemiddel op basis van natuurlijk gips
- met methylcellulose voor optimale hechting
- Gemakkelijk en veilig te verwerken
- Brandgedrag: A1
- CE-conform volgens DIN EN 13963-3B en DIN EN 13279-1 (gipsafvlakmassa C7/20/2)

Toepassingsgebied

Egalisatiemiddel voor oneffen muren en plafonds: vult scheuren en gaten, hecht hardschuimplaten en hecht op beton, pleisterwerk, glas, kunststof en metaal.

Vorbereitung

Alle ondergronden moeten schoon, droog, vlak, gezond, absorberend en vrij van scheidingsmiddelen zijn. Gebruik bauspachtel Deep Penetrating Primer LF om de sterkte te verhogen. Ondergronden die niet kunnen worden geconsolideerd of niet voldoende hechten, moeten volledig worden verwijderd. Voer bij twijfel een proefapplicatie uit.

Verwerking

1. Strooi bauspachtel langzaam en al roerend in helder water in een schoon mengvat tot een pastaachtig en klontvrij mengsel is verkregen. Mengverhouding voor 1,0 kg bauspachtel: Verlijmen, deuvells, opvullen - ca. 0,5 tot 0,6 liter water Afvlakken, opvullen - ca. 0,6 tot 0,7 liter water 2. Na het mengen ca. 1 minuut laten rijpen en opnieuw roeren. Het aangemaakte materiaal niet achteraf verdunnen! 3. Aanbrengen met een spatel, troffel, etc. in elke laagdikte. 4. Gereedschap direct na gebruik reinigen met helder water. 5. Voor het overschilderen het gehele oppervlak van wanden en plafonds voorstrijken om een schaduvrij uiterlijk van het oppervlak te verkrijgen. Droogtijd: De droogtijd is afhankelijk van de verwerkingstemperatuur. Relatieve vochtigheid boven 90%, vooral in combinatie met lage temperaturen, kan de droogtijd en de kwaliteitseigenschappen aanzienlijk beïnvloeden. Aanbrengbaar: tot ca. 1 uur Uitharding: ca. 2 uur Overschilderbaar: na ca. 1 dag

Verbruik

per mm laagdikte -> ca. 0,7 kg/m²

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: minimaal + 5 °C voor materiaal en circulatielucht Alleen lege verpakkingen afvoeren voor recycling. Materiaalresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode nr. 170802 (bouwmaterialen op basis van gips, met uitzondering van materialen die vallen onder 170801).

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.