



Multifunctionele plamuur

Technisch informatieblad

500g / Artikelnr.101056 / EAN 4016215101056

1kg / Artikelnr.101070 / EAN 4016215101070



Universeel inzetbare plamuur voor het herstellen en egaliseren van minerale ondergronden (zoals pleisterwerk, beton en metselwerk) en van hout, spaanplaten, geveerde oppervlakken en soortgelijke ondergronden binnenshuis. De soepele plamuur is eenvoudig aan te brengen en kan na volledige droging zeer gemakkelijk worden geschuurd.

- Fijn egalisatiemiddel voor minerale ondergronden, hout en geveerde oppervlakken
- oplosmiddelvrij
- gemakkelijk aan te brengen en glad
- Snel droog
- Gemakkelijk te schuren
- beschilderbaar
- voor binnen

Toepassingsgebied

Fijne plamuur voor het egaliseren van kleine oneffenheden op pleisterwerk, beton, gipsplaat, hout en geveerde oppervlakken.

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en gelijkmatig zuigend zijn, en vrij van stof en vet. Verwijder loszittend materiaal, oud behang en slecht hechtende verflagen van de ondergrond. Breng op sterk zuigende, zanderige en afbladderende ondergronden een grondlaag aan met baufan Tiefgrund LF.

Verwerking

Voor gebruik goed roeren en met een plamuurspatel aanbrengen tot een laagdikte van 3 mm. Indien een dikkere laag nodig is, kan na het volledig drogen van de eerste laag nog een extra laag worden aangebracht met de plamuurspatel. Reinig het gereedschap direct na gebruik met water. Nadat de laag volledig is uitgehard, kan het gespachtelde oppervlak zeer gemakkelijk worden geschuurd en overschilderd.

Droogtijd:

ca. 1-2 uur per mm laagdikte onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); bij ongunstige omstandigheden is de droogtijd navenant langer.

Kleuraanpassing:

Met universele kleurconcentraten.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten, op een koele, maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur:

+5 °C tot +30 °C voor het materiaal, de omgevingslucht en de ondergrond

De plamuur is gebruiksklaar en mag niet met water worden verdund.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet in het riool, waterlopen of de bodem laten terechtkomen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn

Status: 17.10.2026

Pagina 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

verkrijgbaar via onze website www.baufan.de.

Afvalverwerking:

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen afgeven voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Niet-uitgeharde resten afvoeren volgens afvalcode 08 04 10.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.