



## Aqua-Deck White Stain Blocker

### Arkusz informacji technicznych

750ml / Nr artykułu.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / Nr artykułu.020180 / EAN 4016215020180

10l / Nr artykułu.020203 / EAN 4016215020203



Biała, wodorozcieńczalna farba renowacyjna i izolująca o doskonałej sile krycia do zastosowań wewnętrznych. Zapobiega wnikaniu nikotyny, śladów wody, plam z sadzy i tłuszczu, substancji barwiących z płyt gipsowo-kartonowych i paneli drewnianych oraz podobnych zanieczyszczeń na podłożu. Idealnie nadaje się jako matowa warstwa nawierzchniowa, ale może być również przerabiana w zwykły sposób z tapetami, farbami emulsyjnymi i tynkami.

- Bezrozpuszczalnikowa farba renowacyjna o wysokim stopniu krycia
- Zapobiega wnikaniu nikotyny, sadzy, tłuszczu i plam z wody.
- Izoluje substancje barwiące z płyt gipsowo-kartonowych, OSB i drewnianych płyt budowlanych
- 2 w 1 - farba izolująca i powłoka nawierzchniowa
- Współczynnik kontrastu klasy 1 przy pokryciu 6 m<sup>2</sup>/l
- Odporność na ścieranie na mokro klasy 2 zgodnie z normą DIN EN 13300
- Stopień połysku G4 - matowy
- natrysk bezpowietrzny
- do wnętrz

### Obszar zastosowania

Biała, bezrozpuszczalnikowa farba izolacyjna do wnętrz: pokrywa plamy z nikotyny, sadzy, tłuszczu i wody - idealna do szybkich remontów w pomieszczeniach mieszkalnych i hotelach.

### Przygotowanie

Do wszystkich podłoży mineralnych (takich jak tynki gipsowe, wapienne i cementowe, beton oraz mur) oraz farb dyspersyjnych, tynków z żywic syntetycznych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt OSB i płyt drewnopochodnych. Idealny również do podłoży nieodpornych na działanie rozpuszczalników, takich jak polistyren i twarda pianka. Podłoże musi być suche, nośne i wolne od środków antyadhezyjnych (np. pyłu). Należy usunąć z podłoża luźny materiał oraz słabo przylegające powłoki malarskie. Podłoża silnie chłonne, piaskujące i kładujące należy zagruntować preparatem baufan Tiefgrund LF. Pęknięcia, dziury i nierówności należy wyrównać odpowiednią masą szpachlową baufan.

### Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wymieszać i nakładać w postaci nierozcieńczonej za pomocą wałka, pędzla, szczotki lub odpowiedniego urządzenia natryskowego, tak aby uzyskać jednolitą powierzchnię bez braków. W razie potrzeby nałożyć drugą warstwę po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. Podczas malowania większych powierzchni, aby uniknąć śladów pędzla, należy pracować metodą „mokre na mokre”. Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

#### Czas schnięcia:

ok. 6 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej, podłoże o umiarkowanej chłonności); w niekorzystnych warunkach (np. niska temperatura lub wysoka wilgotność powietrza) czas schnięcia odpowiednio się wydłuży.

#### Barwienie:

Barwienie jest możliwe przy użyciu uniwersalnych koncentratów barwiących (tylko typy LW-Oxyd) do maks. 0,2% bez pogorszenia właściwości izolacyjnych.

#### Wskazówki dotyczące nakładania metodą bezpowietrzną

Kąt natrysku: 50°

Dysza: 0,023 - 0,027

Ciśnienie natrysku: 120 - 180 bar

Status: 18.08.2026

Strona 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

#### Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

## Zużycie

Gładkie powierzchnie/tynek o drobnym ziarnie → od 150 ml/m<sup>2</sup>

Dokładne zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próby malowania na obiekcie.

## Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

## Uwagi

Temperatura aplikacji:

od +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża

Aby nie osłabić właściwości izolacyjnych, produktu baufan Aqua-Deck nie wolno rozcieńczać ani mieszać z innymi materiałami (takimi jak farby dyspersyjne lub kryjące).

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przykryć powierzchnie, które nie mają być malowane. Podczas prac natryskowych należy stosować filtr kombinowany A2/P2. Podczas nakładania i schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację. Należy unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania farby. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przepłukać wodą. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby.

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki można pobrać z naszej strony internetowej [www.baufan.de](http://www.baufan.de).

Wartość graniczna LZO w UE dla tego produktu (kat.: A/g, Wb) = 30 g/l (2010). Maksymalna zawartość LZO w tym produkcie: 1 g/l.

Utylizacja:

Do recyklingu należy oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Resztki w postaci płynnej należy utylizować zgodnie z kodem odpadów nr 08 01 12.

GISCODE dla materiałów powłokowych: BSW20

### Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.