

Decor and Plaster Primer

Arkusz informacji technicznych

8kg / Nr artykułu.013168 / EAN 4016215013168

16kg / Nr artykułu.026203008 / EAN 4016215013175



Podkład dekoracyjny i tynkarski to poprawiający przyczepność specjalny podkład pod powłoki mineralne, silikatowe i z żywic syntetycznych. Drobno teksturowany, biały pigmentowany podkład dekoracyjny zapewnia równe powierzchnie, dobre krycie i optymalną przyczepność. Dyfuzyjny, bezrozpuszczalnikowy i odpowiedni do stosowania wewnątrz i na zewnątrz - idealna podstawa dla wysokiej jakości powłok nawierzchniowych.

- Specjalny podkład poprawiający przyczepność do kolejnych powłok z tynków mineralnych, silikatowych i z żywic syntetycznych
- Powłoka podłoża dla technik malarskich z użyciem glazury i farb emulsyjnych
- Powłoka teksturująca do zastosowań wewnętrznych
- Biały pigment - dobre krycie
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Nie zawiera konserwantów, rozpuszczalników i plastyfikatorów
- do wewnątrz i na zewnątrz

Obszar zastosowania

Specjalny podkład do chłonnych podłoży, poprawia przyczepność i tworzy delikatną strukturę dla tynków szlachetnych oraz wewnętrznych i zewnętrznych farb ściennych.

Przygotowanie

Do podłoży takich jak beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, mur, podłoża gipsowe, płyty włókno-cementowe i chłonne tynki dyspersyjne oraz powłoki malarskie. Podłoże musi być suche, czyste, solidne i wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć z podłoża luźny materiał, stare tapety i słabo przylegające warstwy farby. Silnie chłonne, piaszczące i kładujące podłoża zagruntować gruntem Baufan Deep Primer LF. Naprawić pęknięcia, dziury i nierówności odpowiednią masą szpachlową baufan.

Przetwarzanie

Dobrze wymieszać przed użyciem i nakładać wałkiem, pędzlem lub szczotką. W razie potrzeby rozcieńczyć maks. 5% utwardzaczem krzemianowym. Zapewnić równomierne pokrycie, aby nie były widoczne różnice w kolorze podłoża. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Powierzchnie już pomalowane farbą baufan Dekor- und Putzgrund nie mogą być szpachlowane gipsowymi masami szpachlowymi. Do tego celu zalecamy baufan Allespachtel. Czas schnięcia: ok. 8 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach. Barwienie: za pomocą maks. 5% uniwersalnych koncentratów barwiących (pisak LW-Oxyd-Ty). Zalecamy dopasowanie koloru podkładu do kolejnego produktu.

Zużycie

Gładkie powierzchnie/drobne ziarno tynku → od 350 g/m² Określić dokładną ilość zużycia poprzez nałożenie powłoki testowej na obiekcie.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura aplikacji: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża Nie przykrywać malowanych powierzchni. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Nie wdychać rozpylonej mgły. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. Nosić okulary ochronne (nie szklane). W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu. GISCODE dla materiałów

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

powłokowych: BSW10 Wartość graniczna LZO UE dla tego produktu: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Zawartość LZO w tym produkcie maks.: 15 g/l

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.