

Akrylowa farba elewacyjna EXTRA

Arkusz informacji technicznych

2,5l / Nr artykułu.020623 / EAN 4016215020623

5l / Nr artykułu.020654 / EAN 4016215020654

10l / Nr artykułu.020708 / EAN 4016215020708



Ta odporna na warunki atmosferyczne farba elewacyjna zachwyca wysoką nieprzezroczystością i równomiernym, matowym wykończeniem. Jest odporna na promieniowanie UV, ulewny deszcz i czynniki zewnętrzne. Idealna do nowych i renowacyjnych powłok, zapewnia długotrwałe, dobrze utrzymane fasady o nowoczesnym wyglądzie.

- Matowa powłoka o wysokiej nieprzezroczystości
- Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- odporny na ścieranie
- natrysk bezpowietrzny
- 1 litr na ok. 6 m² pojedynczej warstwy na gładkim podłożu

Obszar zastosowania

Farba emulsyjna do powłok elewacyjnych odpornych na warunki atmosferyczne i deszcz - nieżółknąca, odporna na alkalia i odpowiednia również do stosowania wewnątrz.

Przygotowanie

Na wszystkie podłoża mineralne (takie jak beton, mur, masy szpachlowe, tynki cementowe, gipsowe i wapienne), mocno przylegające powłoki farb emulsyjnych. Podłoże musi być suche, czyste, nośne, równomiernie chłonne i wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć luźny materiał i słabo przylegające warstwy farby z podłoża. Podłoża o dużej chłonności, piaszczące się i kładące zagruntować gruntem Baufan Deep Primer LF. Naprawić pęknięcia, dziury i nierówności odpowiednią masą szpachlową baufan (np. baufan exterior filler).

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wymieszać i nakładać wałkiem, pędzlem, szczotką, płaską szczotką lub odpowiednim sprzętem natryskowym. Jako podkład, farba może być rozcieńczona maks. 10% wody. Nakładać nierozcieńczoną jako warstwę nawierzchniową po wyschnięciu pierwszej warstwy farby. W przypadku malowania większych powierzchni należy nakładać farbę metodą "mokre na mokre", aby uniknąć jej nawarstwiania. Farby nie należy nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze lub w miejscach narażonych na deszcz. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Czas schnięcia: ok. 5 godzin w normalnych warunkach (+20°C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach. Barwienie: z użyciem maksymalnie 10% uniwersalnych koncentratów barwiących lub pełnej farby barwiącej. Należy przestrzegać odpowiednich informacji technicznych dotyczących odporności na światło i warunki atmosferyczne. Uwagi dotyczące aplikacji natryskiem bezpowietrzny: Kąt natrysku: 50° Dysza: 0,023 - 0,027 Ciśnienie natrysku: 120 - 180 bar.

Zużycie

Gładkie powierzchnie/drobne ziarno tynku → od 150 ml/m² Określić dokładną ilość zużycia poprzez nałożenie powłoki testowej na obiekcie.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura aplikacji: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża Nie przykrywać malowanych powierzchni. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Nie wdychać rozpylonej mgły. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. Nosić okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki oddawać wyłącznie do recyklingu. uwaga! Podczas rozpylania mogą powstawać niebezpieczne, respirabilne kropelki. Nie wdychać aerozolu ani mgły. Podczas rozpylania stosować filtr kombinowany A2/P2.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.