

## Farba elewacyjna silikatowa

### Arkusz informacji technicznych

5l / Nr artykułu.021064 / EAN 4016215021064

10l / Nr artykułu.021071 / EAN 4016215021071



Ta wysokiej jakości silikatowa farba elewacyjna jest idealna do podłoży mineralnych i zachwyca bardzo wysokim kryciem i naturalnym matowym wyglądem. Nie zawiera konserwantów, jest odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Dzięki wysokiej przepuszczalności dyfuzyjnej, fasada pozostaje oddychająca i trwale chroniona - zapewniając długotrwałe, dobrze utrzymane powierzchnie zewnętrzne.

- Nie zawierająca konserwantów dyspersyjna farba krzemianowa zgodna z normą DIN 18363
- dla podłoży mineralnych
- Bardzo wysoka nieprzezroczystość
- Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Bardzo wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Poziom połysku matowy
- natrysk bezpowietrzny
- 1 litr na ok. 6 m<sup>2</sup> pojedynczej warstwy na gładkim podłożu

### Obszar zastosowania

Dyspersyjna krzemianowa farba elewacyjna zgodna z normą DIN 18363 do powłok szczególnie przepuszczalnych dla pary wodnej

### Przygotowanie

Do wszystkich podłoży mineralnych wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych, muru, płyt włókno-cementowych. Również do klejenia wapiennych, mineralnych i silikatowych powłok na zimno. Podłoże musi być suche, czyste, nośne, chłonne, wolne od kurzu i tłuszczu. Podłoża, których nie można skonsolidować lub które nie są wystarczająco przyczepne, należy całkowicie usunąć. Podłoża o dużej chłonności, piaszczące się i kredujące należy zagruntować utrwalczem krzemianowym Baufan. W razie wątpliwości nałożyć warstwę próbną. Naprawić pęknięcia, dziury i nierówności odpowiednią masą szpachlową baufan (np. baufan exterior filler).

### Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wymieszać (farba może być tiksotropowa i gęsta) i nakładać wałkiem, pędzlem, szczotką malarską, pędzlem płaskim lub odpowiednim sprzętem natryskowym. Farbę można dostosować do konsystencji roboczej za pomocą maks. 10% utrwalcza krzemianowego Baufan. Konieczne są dwie warstwy. W przypadku malowania większych powierzchni należy pracować metodą "mokre na mokre", aby uniknąć nawarstwiania się farby. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Czas schnięcia: ok. 8 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach. Barwienie: maksymalnie 3% uniwersalnych koncentratów barwiących (tlenki LW) Uwagi dotyczące aplikacji natryskiem bezpowietrzny: Kąt natrysku: 50° Dysza: 0,023 - 0,027 Ciśnienie natrysku: 120 - 180 bar.

### Zużycie

Gładkie powierzchnie/drobne ziarno tynku → od 150 ml/m<sup>2</sup> Określić dokładną ilość zużycia poprzez nałożenie powłoki testowej na obiekcie.

### Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

### Uwagi

Temperatura obróbki: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża Nie przykrywać malowanych powierzchni. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Nie wdychać rozpylonej mgły. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. Nosić okulary ochronne (nie

### Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

szklane). W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki przekazywać wyłącznie do recyklingu. uwaga! Podczas rozpylania mogą powstawać niebezpieczne, respirabilne kropelki. Nie wdychać aerozolu ani mgły. Podczas natryskiwania stosować filtr kombinowany A2/P2. GHS CODE dla materiałów powłokowych: BSW10 Wartość graniczna LZO UE dla tego produktu: (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010) Zawartość LZO w tym produkcie maks.: 1 g/l

**Wskazówka:**

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.