



Wysokiej jakości pasta metylocelulozowa o szczególnie wysokiej wytrzymałości na mokro do profesjonalnego tapetowania. Idealna do tapet nadających się do malowania i wszechstronnego stosowania z tapetami z wiórów drzewnych, teksturowanymi i włókninowymi, włókninowymi tapetami z wiórów drzewnych, winylowymi i tłoczonymi, a także tapetami w rolkach. Łatwy do mieszania i równomiernego nakładania, zapewnia niezawodną przyczepność i czyste, długotrwałe rezultaty.

- do tapet teksturowanych, tłoczonych, włókninowych i winylowych, tapet z wiórów drzewnych i włókninowych tapet z wiórów drzewnych
- wykonana z wysokiej jakości metylocelulozy z żywicą syntetyczną
- Wysoka odporność na wilgoć podczas malowania
- Silna przyczepność początkowa i wytrzymałość kleju
- Bardzo dobra regulacja paneli tapety
- Gotowy do użycia w 15 minut
- obrabialny
- wysycha przezroczysty
- nie zawiera konserwantów

Obszar zastosowania

Pasta do tapet papierowych, winylowych, włókninowych i drewnianych. Bardzo wysoka wytrzymałość na mokro, idealna do tapet teksturowanych i tapet drewnopodobnych do malowania.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, stabilne i wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć stare, słabo przylegające tapety i pokryć je środkiem do usuwania tapet baufan. Naprawić pęknięcia i dziury za pomocą szpachłówki wewnętrznej baufan lub superkleju wypełniającego decomur. Podłoża o dużej chłonności, piaszczące się i kredujące wstępnie zagruntować podkładem gruntującym baufan Deep Penetrating Primer LF lub pastą wstępną (w proporcji 1:40). Aby ułatwić późniejszą zmianę tapety, zaleca się zagruntowanie podłoża środkiem gruntującym baufan Wallpaper Changing Primer, szczególnie w przypadku tapet zmywalnych.

Przetwarzanie

Proporcje mieszania: Tapety wstępne: Mieszać 1:40 = 8,0 litrów wody = 60-80 m² Tapety szorstkie: Mieszać 1:20 = 4,0 litry wody = 20-25 m² Tapety teksturowane, włókninowe, winylowe, tłoczone i ciężkie: Mieszać 1:20 = 4,0 litry wody = 22-25 m² Wlać pastę do czystej, zimnej wody, energicznie mieszać i ponownie zamieszać po 2-3 minutach. Ponownie energicznie wymieszać po około 15 minutach. Nałożyć pastę na tapetę za pomocą pędzla lub maszyny do tapetowania, ułożyć pasy tapety razem i nałożyć po wystarczającym czasie nasiąkania. Pozostałości kleju natychmiast usunąć wilgotną szmatką. Nie malować przyklejonej tapety do czasu całkowitego wyschnięcia kleju. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta tapety. Aby zwiększyć siłę klejenia ciężkich tapet specjalnych i z włókna szklanego, można dodać puszkę kleju Baufan Wallcovering Adhesive 750 g na opakowanie kleju Baufan Kraft-Kleister 200 g. Baufan Kraft-Kleister jest odporny na wapno i cement. Po użyciu oczyścić narzędzia wodą.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura przetwarzania: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża Przechowywać w miejscu

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas przetwarzania i suszenia. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.