

Drobny wypełniacz

Arkusze informacji technicznych

400g / Nr artykułu.101063 / EAN 4016215101063



Gotowa do użycia emulsyjna masa szpachlowa do lakierowanego i nieobrobionego drewna, podłoży mineralnych (np. betonu, tynku i muru), a także powłok z farb emulsyjnych i podobnych podłoży wewnętrznych. Idealne podłoże pod kolejne warstwy farb akrylowych lub alkidowych. Może być bardzo łatwo wygładzany i doskonale szlifowany po wyschnięciu. Nie może być stosowany na tworzywach sztucznych i metalu.

- Do drewna, powierzchni malowanych i podobnych podłoży
- Optymalne podłoże do późniejszego malowania farbami akrylowymi lub z żywic syntetycznych
- bezrozpuszczalnikowy
- łatwy do wygładzenia
- Bardzo dobre właściwości szlifowania
- do wnętrz

Obszar zastosowania

Szpachlówka do wyrównywania niewielkich nierówności we wnętrzach. Po przeszlifowaniu idealne podłoże gotowe do malowania.

Przygotowanie

Do podłoża takich jak tynk, beton i płyty gipsowo-kartonowe. Może być również stosowany na naturalnym drewnie, płytach wiórowych, sklejkach, płytach blokowych itp. Podłoże musi być suche, czyste, stabilne i wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć z podłoża luźny materiał, stare tapety i słabo przylegające farby. Podłoża o dużej chłonności, piaszczące się i kładące zagruntować podkładem gruntującym Baufan Deep Primer LF. W razie wątpliwości wykonać aplikację próbną.

Przetwarzanie

Dobrze ugnieść tubkę przed użyciem! Nakładać szpachelką, kielnią lub bezpośrednio z tubki. Wypełniacz wysycha bez pęknięć do grubości warstwy 3 mm. W przypadku grubszych warstw należy nałożyć kilka warstw po wyschnięciu poprzedniej. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Po wyschnięciu wypełniacz można łatwo szlifować. Czas schnięcia: ok. 1-2 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach.

Zużycie

na mm grubości warstwy → ok. 1,8 kg/m²

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej 48 miesięcy od daty produkcji (patrz etykieta partii).

Uwagi

Temperatura przetwarzania: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania wypełniacza. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.